

RK TIILIKATTOMAALI

24.01.2017

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen akrylaattipohjainen tiilikattomaali
Maalaustarvikeryhmä	419 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13
Käyttökohteet	Soveltuu läpivärjätuille ja tehdasmaalatuille betonikattotiilille
Riittoisuus	3-7 m ² /l riippuen pinnan imevyydestä ja profiilista
Kiiltoryhmä	Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus)
Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 %
Tiheys	n. 1,3 kg, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus voidaan suorittaa siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutinkoko 0,018" - 0,023".
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 2 h Seuraava käsittely 8 h (+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Maalin on kuivuttava ennen sadetta tai kasteen muodostumista. Vältä maalaamista kuumille, yli +50 °C pinnoille.
Säänkestävyys	Hyvä myös kaupunki-, teollisuus- ja meri-ilmastossa.
Värisävyt	Vakiosävyt: Vanha kupari, Tiilenpunainen, Raudanpunainen, Musta ja Grafiitinharmaa. Koemaalausta pienellä määrällä maalia suositellaan aina. Valmistuksessa on käytetty erittäin hyvin auringon UV-säteilyä kestäviä epäorgaanisia rautaoksidipigmenttejä.
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.
Pakkauskoot	9 l ja 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely

Kattotiilet puhdistetaan irtoavasta aineksestä, sammaleesta ja jäkälästä. Tämän jälkeen kattotiilet pestään Eskaro Julkisivu- ja homepesulla. Puhdistetut pinnat huuhdellaan huolellisesti mieluiten kuumalla vedellä ja annetaan kuivua. Korkeapainepesussa välttä rakenteiden vaurioittamista.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

Pohjamaalaus

Ohenna RK Tiilikattomaali pohjamaalauksessa vedellä alustan huokoisuuden mukaan 40 % ja sekoita ohennettu maali huolellisesti. Pohjamaalaus suoritetaan kertaalleen siveltimellä tai ruiskulla. Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas ja ehjä.

Pintamaalaus

Pintamaalaus suoritetaan kertaalleen ohentamattomalla tai 5-10 % ohennetulla RK Tiilikattomaalilla siveltimellä tai ruiskulla aikaisintaan seuraavana päivänä pohjamaalauksesta. Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas ja ehjä.

Erityisen hauraita tiiliä käsiteltäessä suositellaan pohjamaalauksia kahteen kertaan 40 % ohennettuna, jonka jälkeen pintamaalaus yhteen kertaan ohentamattomalla RK Tiilikattomaalilla.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne vedellä.

Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Lopullisen kestävyytensä saavuttaneet likaantuneet pinnat voidaan puhdistaa Maalarinpesulla. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa käyttäen vahvempaa seosta Eskaro Maalarinpesusta. Puhdistettu maalipinta huuhdellaan pesun jälkeen vedellä.

Huoltokäsittely

RK Tiilikattomaalilla maalatut pinnat voidaan huoltomaalata RK Tiilikattomaalilla.

Tuoteturvallisuus:

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä vaadittuja henkilösuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen. Tämä maali sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee kuivaa kalvoa. Sisältää: Terbutryni, karbendatsiimi ja 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i): 140g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 140 g/l VOC

KULJETUS

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.