

PRO 7**1.6.2015**

Tuotetyyppi	Himmeä, vesiohenteinen akrylaattimaali
Maalaustuoteryhmä	314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04
Käyttökohteet	Sisäseinät ja -katot, kuten esim. makuuhuoneet, olohuoneet, eteiset, käytävät ym. Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevyypinnoille sisäkäyttöön. Myös aikaisemmin alkydimaalilla maalattujen pintojen maalaukseen.
Riittoisuus	Maalattut pinnat 10-12 m ² /l. Lastulevy-, tasoite-, kartonkipintainen kipsilevy-, puukuitulevy- ja tapettipinnoille 7-9 m ² /l. Betoni- ja rappauspinnoille 3-5 m ² /l.
Kiiltoryhmä	5, Himmeä (RT-luokitus)
Kuiva-ainetilavuus	n. 40 %.
Tiheys	noin 1,39 kg/l, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä n. 0-10 til.%
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 0,5 tuntia Seuraava käsittely 1-2 tuntia (+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Alin maalauslämpötila on +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.
Värisävyt	Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.
Vesirasitus	Kestää yli 5000 harjausta
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998
Kemikaalikestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.
Lämmönkestävyys	85 °C, SFS 3757
Varastointi	Suojattava pakkaselta.
Pakkauskoot	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitely

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

Maalaamaton pinta

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa Pro 3:lla. Anna kuivua ja suorita pintamaalaus Pro 7:lla.

Aikaisemmin maalattu pinta

Pese ennen maalatut pinnat ja huuhto huolellisesti vedellä. Kovat ja kiiltävät alkydimaalilla maalatut pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Maalaus

Sekoita Pro 7 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1 - 2 kertaa.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan pehmeää harjaa, moppia tai pölypyyhettä käyttäen. Likaiset pinnat voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineella. Maalipintaa ei saa jättää puhdistuksen jälkeen märäksi.

Huoltokäsittely

Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.

Tuoteturvallisuus

Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.