

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen tartuntapohjamaali haastaville pinnoille sisäkäyttöön. Sisältää ruosteenestopigmenttiä.
Maalaustarvikeryhmä	215 Ovien, ikkunoiden ja kalusteiden vesiohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03 216 Vesiohenteiset tartuntapohjamaalit RL 03...05
Käyttökohteet	Lasi-, kaakeli-, lasikuitu-, PVC- muovi-, alumiini-, melamiini-, sinkitty pelti- sekä alkydi ja katalyyttimaalattut pinnat. Soveltuu pohjamaaliksi sekä uusille että aikaisemmin maalatuille pinnoille. Voidaan haluttaessa jättää myös pintamaaliksi.
Riittoisuus	5 - 10 m ² /l alustan huokoisuudesta riippuen.
Kiiltoryhmä	Himmeä, 5 (RT-luokitus)
Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 til. %
Tiheys	n. 1,3 kg/l, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus voidaan suorittaa siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. Korkeapaineruiskutuksessa suutinkoko 0,013"-0,015". Ruiskumaalauksessa ohennemäärä n. 5 %.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 1 h Seuraava käsittely 6 h (+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Kuivumisaika pitenee alhaisissa lämpötiloissa.
Värisävyt	Valkoinen A-pohja. Voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää yleisimpien sisämaalivärikarttojen mukaisiin A-pohjan sävyihin.
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.
Pakkauskoot	0,9 l, 2,7 l, 9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

Maalamaton pinta

Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvoista. Tasoita tai kittaa epätasaisuudet sopivalla tasoitteella tai kitillä. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly. Maalaa 1-2 kertaa telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. Seuraava käsittely aikaisintaan 6h kuluttua.

Aikaisemmin maalattu pinta

Poista irtoava ja huonosti kiinni oleva maali. Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvoista Eskaro Maalarinpesulla ja huuhto huolellisesti vedellä. Tasoita tai kittaa epätasaisuudet sopivalla tasoitteella tai kitillä. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly. Maalaa kertaalleen telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. Seuraava käsittely aikaisintaan 6h kuluttua.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali ja pese työvälineet vedellä.

Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 – 10) pesuaineella. Maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen.

Tuoteturvallisuus

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i): 140 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 140 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.