

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen huippuluokan talomaali uusille ja aikaisemmin maalatuille puupinnoille. Hyvä peittokyky, ei kellastu. Erittäin kestävä. Suojaa puuta vesirasitukselta läpäisten kuitenkin vesihöyryä.	
Maalaustuoteryhmä	461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13	
Käyttökohteet	Uusien, teollisesti pohjamaalattujen sekä aikaisemmin käsiteltyjen puupintojen ulkomaalaukseen, esim. lautaverhoillut ulkoseinät, aidat ja vuorilaudat.	
Riittoisuus	Höylätyt ja aiemmin maalatut pinnat	7-9 m ² /l.
	Sahatut pinnat	4-6 m ² /l.
Kiiltoryhmä	Himmeä, 5 (RT-luokitus) Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus) Kiiltävä, 2 (RT-luokitus)	
Kuiva-ainetilavuus	n. 42 %	
Tiheys	1,20 – 1,30 kg/l, SFS 3635	
Ohenne	Vesi	
Levitysmenetelmät	Sively tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutuksessa suositellaan 0,018"- 0,023"suutinta. Ohennus tarvittaessa, max. 10 til. %.	
Kuivumisaika	Kosketuskuiva	1 h
	Seuraava käsittely	2-4 h
	(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)	
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.	
Sävytys	Valkoista A-pohjaa voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan sävyttää ulkovärikarttojen mukaisiin sävyihin (esim. Eskarocolor EXTERIOR). Väritön C-pohja on aina sävytettävä ennen käyttöä.	
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.	
Pakkauskoot	0,9, 2,7, 9 ja 18 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJE: Sekoita maali aina huolellisesti.

Uudet pinnat:

Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat Eskaro Julkisivu- ja homepesulla käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Voima Aqua Pohjustepuunpuojalla. Suojaa naulankannat ja muut ruostuvat metalliosat Eskaro Ruostepohja ruosteenestopohjamaalilla. Poista oksankohdista irtoava pihka. Pohjamaalaa kertaalleen Eskaro Wood Primer Ulkopohjamaalilla ja pintamaalaa 1-2 kertaa Eskaro Kantri Ulkomaalilla. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Teollisesti pohjamaalatut pinnat:

Puhdista puupinta mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat Eskaro Julkisivu- ja homepesulla käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Maalaa Eskaro Kantri Ulkomaalilla 1-2 kertaan. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Aikaisemmin maalatut pinnat:

Puhdista maalattava pinta huolellisesti. Poista irtonainen vanha maali teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Pese likaiset ja/tai homehtuneet pinnat Eskaro Julkisivu- ja homepesulla käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Voima Aqua Pohjustepuunpuojalla sekä pohjamaalaa tarvittaessa kertaalleen Eskaro Wood Primer Ulkopohjamaalilla. Maalaa 1-2 kertaa Eskaro Kantri Ulkomaalilla. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa.

Likaantunut pinta voidaan pestä aikaisintaan n. kuukauden kuluttua maalaamisesta Eskaro Maalarinpesulla käyttöohjeen mukaan. Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.

Eskaro Kantri Ulkomaali voidaan huoltomaalata vastaavatyypisillä vesiohenteisilla ulkomaaleilla, esim. Kantri-sarjan talomaaleilla tai Voima Peittosuojalla.

Tuoteturvallisuus

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.