

PRO LV MÄRKÄTILATASOITE**1.6.2015**

Tuotekuvaus	PRO LV MÄRKÄTILATASOITE on käyttövalmis karkea kevyttasoite märkätiloille. Tuote on valmiiksi sekoitettu, täyttökyyvyltään hyvä kevyttasoite. Se on erittäin helppo levittää ja hioa. Se voidaan maalata dispersio- ja alkydipohjaisilla maaleilla.
Maalaustuoteryhmä	82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
Käyttökohteet	Tuote soveltuu märkätiloihin kipsille, betonille, kipsilevylle ym. seiniin ja kattoihin.
Tyyppi	Akryylidispersiopohjainen kevyttasoite
Väri	Vaaleansininen
Olomuoto	Pasta
Ominaispaino	n. 1,0 kg/l, SFS 3635
Partikkelikoko	Max 0,2 mm
Kerrospaksuus	0-3 mm
Säilyvyys	Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa varastoituna viileässä. Suojeltava jäätymiseltä.
Maalattavuus	Kovettunut tasoite voidaan maalata dispersio- ja alkydipohjaisilla maaleilla
Vedenkesto	Jos tasoitteeseen kohdistuu suora kontakti veden kanssa, se on suojattava tarkoitukseen sopivalla maalilla.
Pakkauskoot	3 l ja 10 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Valmistelu:	Kaikkien pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja puhdistettuina irtoshiukkasista.
Levitys:	<p>PRO LV MÄRKÄTILATASOITE levitetään lastalla korkeintaan 3 mm paksuisiksi kerroksiksi. Tasoitekerroksen ollessa paksumpi kuin 3 mm, on tasoitetta levitettävä useita kertoja ja sen on oltava lähes täysin kuiva ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä.</p> <p>Jos seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumisen ja halkeilun riski kasvaa.</p>
Riittoisuus:	1 m ² /litra (1 mm kerros)
Kuivumisaika:	N. 4 mm / vuorokausi. Tasoitteen pinta kuivuu n. tunnissa. Voidaan hioa 1–4 tunnin jälkeen ja maalata 1–8 tunnin jälkeen riippuen pintamateriaalista, lämpötilasta, ilmankosteudesta, ilmanvaihdosta jne.
Puhdistus:	Puhdista työvälineet ja iho vedellä. Kovettunut tasoite voidaan poistaa vain mekaanisesti tai liottamalla vedellä.
Tuoteturvallisuus	Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
Kuljetus	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.