

**SILK****1.6.2015**

<b>Tuotetyyppi</b>	Vesiohenteinen, täyshimmeä akrylaattimaali. Maalilla on erityisen hyvä märkähankauskestävyys.
<b>Maalaustuoteryhmä</b>	314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04
<b>Käyttökohteet</b>	Rappaus-, puu-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- tai tiilipinnoille. Soveltuu myös vanhojen alkydi- ja lateksimaalipintojen uudelleenmaalaukseen. Sisäkatot ja -seinät, makuu-, olo- ja lastenhuoneissa ym. vastaavissa kuivissa tiloissa.
<b>Riittoisuus</b>	Erittäin huokoiset, imevät pinnat 3-5 m <sup>2</sup> /l Huokoiset, imevät pinnat 7-9 m <sup>2</sup> /l Tiiviit pinnat noin 10-12 m <sup>2</sup> /l
<b>Kiiltoryhmä</b>	Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus)
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	40 til. %.
<b>Tiheys</b>	n. 1,36 kg/l, SFS 3635
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Levitysmenetelmät</b>	Telaus, sively tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä 0-5 til. %
<b>Kuivumisaika</b>	kosketuskuiva n. ½ tuntia seuraava käsittely 1-2 tuntia (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)
<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen A-pohja ja väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.
<b>Vesirasitus</b>	Kestää yli 5000 harjausta
<b>Märkähankauskestävyys</b>	SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998
<b>Kemikaalienkestävyys</b>	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.
<b>Lämmönkestävyys</b>	85 °C, SFS 3757
<b>Varastointi</b>	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 l. 2,7 l. 9 l ja 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

## KÄYTTÖOHJEET

<b>Esikäsitteily</b>	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
<b>Maalaamaton pinta</b>	Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly ja pohjamaalaa Pro 3 tai Eco 3 pohjamaalilla. Anna kuivua ja suorita pintamaalaus Silkillä.
<b>Aikaisemmin maalattu pinta</b>	Pese ennen maalattut pinnat ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly.
<b>Maalaus</b>	Sekoita Silk hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä maali telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.
<b>Hoito-ohjeet</b>	Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan pehmeää harjaa, moppia tai pölypyyhettä käyttäen. Likaiset pinnat voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineella. Maalipintaa ei saa jättää puhdistuksen jälkeen märäksi.
<b>Huoltokäsittely</b>	Maalattut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen.
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.