

SISÄREMONTTI

1.6.2015

Tuotetyppi	Vesiohenteinen, puolihihmeä akrylaattimaali.	
Maalatuoteryhmä	314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04	
Käyttökohteet	Rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, lastulevy-, kartonkipintaiselle kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille sisäkäyttöön sekä uudis- että huoltomaalaukseen. Hyvä tarttuvuus vanhoihin alkydimaalipintoihin. Soveltuu sisäseinien ja kattojen maalaukseen, joilta vaaditaan kulutuksen kestävyyttä, kuten keittiöt, eteiset ja porraskäytävät.	
Riittoisuus	Erittäin huokoiset ja imevät pinnat 3-5 m ² /l Lastulevy-, tasoite- ym. pinnat 7-9 m ² /l Tiiviit pinnat noin 10-12 m ² /l	
Kiiltoryhmä	Puolihihmeä, 4 (RT-luokitus)	
Kuiva-ainepitoisuus	40 til. %.	
Tiheys	n. 1,3 kg/l, SFS 3635	
Ohenne	Vesi	
Levitysmenetelmät	Telaus, sively tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus -suutin 0,015" - 0,021" eli 0,380 – 0,530 mm - ohennemäärä 0-5 til. %	
Kuivumisaika	Kosketuskuiva	n. ½ tuntia
	Seuraava käsittely	1-2 tuntia
	(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)	
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan on tulee olla kuiva ja puhdas. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.	
Sävytys	Valkoinen A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.	
Vesirasitus	Kestää yli 5000 harjausta	
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998	
Kemikaalienkestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.	
Lämmönkestävyys	85 °C, SFS 3757	
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.	
Pakkauskoot	0,9 l, 2,7 l ja 9 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteily	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
Maalaamaton pinta	Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa Sisäpohjalla tai Sisäkatolla. Suorita pintamaalaus Sisäremontilla.
Aikaisemmin maalattu pinta	Pese ennen maalatut pinnat ja huuhto huolellisesti vedellä. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi ja hiontapöly on poistettava.
Maalaus	Sekoita Sisäremontti hyvin ennen käyttöä, ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä maali telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.
Tuoteturvallisuus	Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräily pisteeseen.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.