



<b>Tuotekuvas</b>	PRO LH KEVYTTASOITE on käyttövalmis, täyttökyyvyltään hyvä kevyttasoite. Se on erittäin helppo levittää ja hioa. Se voidaan maalata dispersio- ja alkydipohjaisilla maaleilla. Tasoite on CE merkitty kipsilevyn saumaukseen uuden eurooppalaisen standardin EN 13963 mukaan. Tuote on testattu ja hyväksytty M1 rakennusmateriaalien päästöluokituksen mukaan.
<b>Maalaustuoteryhmä</b>	82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
<b>Käyttökohteet</b>	Tuote soveltuu seinien ja kattojen tasoitukseen kipsi-, betoni- ja kipsilevypinnoilla kuivissa ja lämmitetyissä tiloissa.
<b>Tyyppi</b>	Vinyylisetaattikopolymeeriin perustuva kevyttasoite
<b>Väri</b>	Harmaa
<b>Olomuoto</b>	Pasta
<b>Ominaispaino</b>	n. 0,9 kg/l, SFS 3635
<b>Partikkelikoko</b>	Max 0,2 mm
<b>Kerros paksuus</b>	0-4 mm
<b>Säilyvyys</b>	Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa varastoituna viileässä. Suojeltava jäätymiseltä.
<b>Maalattavuus</b>	Kovettunut tasoite voidaan maalata dispersio- ja alkydipohjaisilla maaleilla
<b>Vedenkesto</b>	Kovettunut tasoite ei ole vedenkestävä
<b>Pakkauskoot</b>	3 l ja 10 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

## KÄYTTÖOHJEET

<b>Valmistelu:</b>	Kaikkien pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja puhdistettuina irtoshiukkasista.
<b>Levitys:</b>	<p>PRO LH KEVYTTASOITE levitetään lastalla. Tasoitekerroksen ollessa paksumpi kuin 4 mm, on tasoitetta levitettävä useita kertoja ja sen on oltava lähes täysin kuiva ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä.</p> <p>Jos seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumisen ja halkeilun riski kasvaa.</p>
<b>Riittoisuus:</b>	1 m <sup>2</sup> /litra (1 mm kerros)
<b>Kuivumisaika:</b>	Tasoitteen kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, alustan tyypistä, lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta jne. Normaaleissa olosuhteissa on odotettavissa, että tasoite on kuiva 8-10 tunnin jälkeen.
<b>Puhdistus:</b>	Puhdista työvälineet ja iho vedellä. Kovettunut tasoite voidaan poistaa vain mekaanisesti tai liottamalla vedellä.
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.