

FLOOR AQUA LATTIAMAALI

1.6.2015

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen kiiltävä akrylaattimaali betoni- ja puupinnoille kuiviin sisätiloihin. Kestää mekaanista ja kemiallista rasitusta.
Maalaustuoteryhmä	651 Lattioiden vesiohenteiset pintamaalit RL 03...04
Käyttökohteet	Uusille tai aiemmin alkydi-, akrylaatti- tai uretaanialkydimaaleilla maalatuille betoni- ja puupinnoille kuivissa sisätiloissa. Asuin-, liike- ja varastotilojen lattiat.
Riittoisuus	5 – 8 m ² /l
Kiiltoryhmä	Kiiltävä, 2 (RT-luokitus).
Kuiva-ainetilavuus	n. 35 %
Tiheys	n. 1,1 - 1,2 kg/l
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla.
Kuivumisaika	Pölykuiva n. 30 min. Seuraava käsittely 24 tuntia (+20 °C, ilman suhteellinen kosteus RH 50 %)
	Käyttöönotto 3 päivän jälkeen. Kovaan rasitukseen joutuviin tiloihin käyttöönotto 2:n viikon kuluttua.
Maalausolosuhteet	Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli + 10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Sävytys	Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan yleisten lattiamaalivärikarttojen mukaan.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.
Pakkauskoost	0,9 l, 2,7 l ja 9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Uudet betoni- ja puupinnat

Betonipinnan on oltava kuiva ennen pintakäsittelyä. Maalattavan pinnan on oltava lisäksi puhdas ja kiinteä. Puhdista pinnat erityisen huolellisesti liasta, pölystä, rasvasta ja öljystä käyttäen tarkoitukseen sopivaa pesuainetta. Pesun jälkeen on pinnat huuhdeltava huolellisesti ja annettava kuivua ennen maalausta.

Teräshierretyn betonin pinnalta poistetaan tiivis betonilimakkerros pintahionnalla tai peittauksella. Suositeltavin keino betoniliman poistoon on pintahionta. Peittäus suoritetaan sopivalla peittäusaineella, jos hiontaa ei jostain syystä voida tehdä. Peittauksen jälkeen pinnat on huuhdeltava vedellä ja annettava kuivua ennen maalausta.

Vanhat aikaisemmin

maalatut betoni- ja puupinnat

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas ja kiinteä. Puhdista pinnat erityisen huolellisesti liasta, pölystä, rasvasta ja öljystä käyttäen tarkoitukseen sopivaa pesuainetta. Pesun jälkeen on pinnat huuhdeltava huolellisesti ja annettava kuivua ennen maalausta.

Kaikki irtonainen maali tai muut epäpuhtaudet poistetaan mekaanisesti tai käytetään hiekkapuhdistusta. Kiiltävät pinnat karhennetaan hiomalla. Hiontapöly poistetaan huolellisesti.

Maalaus

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on maalattavan pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli + 10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Sekoita maali huolellisesti. Maalaamattomille pinnoille suoritetaan pohjamaalaus 15 - 20 % ohennetulla Lattiamaaali Aqualla. Pintamaalaus suoritetaan 1 - 2 kertaa ohentamattomalla Lattiamaaali Aqualla.

Aiemmin maalatuille pinnoille pintamaalaus suoritetaan 1 - 2 kertaa ohentamattomalla Lattiamaaali Aqualla.

Työvälineiden pesu

Vesi

Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestäväyytensä normaaliolosuhteissa noin kahden viikon kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen.

Tuoteturvallisuus

Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i): 140/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 140 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.