

<b>Tuotetyyppi</b>	Himmeä, vesiohenteinen akrylaattisideaineeseen perustuva lujasti maalattavaan pintaan tarttuva peltikattomaali. Kestää hyvin kulutusta ja säärasituksia. Muodostaa kuivuessaan joustavan maalikalvon, joka myötäilee kohteen lämpölaajenemisesta johtuvia muutoksia. Sisältää ruosteenestopigmenttiä.
<b>Maalaustarvikeryhmä</b>	441 Peltikattojen ja metallipintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13
<b>Käyttökohteet</b>	Maalaamattomat ja aiemmin alkydi- tai akrylaattimaalilla maalatut pinnat, kuten teräskatteet, vesikourut, syöksytorvet, ikkunapellit ja ilmastointiputket.
<b>Riittoisuus</b>	Tasaisella pinnalla 8-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Kiiltoryhmä</b>	Himmeä, 5 (RT-luokitus)
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 40 %
<b>Kuivakalvonpaksuus</b>	Käytettäessä RK Peltikattomaalia ja Ritari ruosteenestopohjamaalia maalausohjeen mukaisella menekillä (8-10 m <sup>2</sup> /l) päästään keskimäärin 25-30 µm kuivakalvonpaksuuksiin per maalauskerä.
<b>Tiheys</b>	n. 1,3 kg, SFS 3635
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Levitysmenetelmät</b>	Maalaus voidaan suorittaa siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. Korkeapaineruiskutuksessa suutinkoko 0,018" - 0,023".
<b>Kuivumisaika</b>	Kosketuskuiva 2 h Seuraava käsittely 24 h (kun +23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)
<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan oltava kuiva. Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on + 5 °C. Maalin ja maalattavan pinnan on oltava vähintään samassa lämpötilassa ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Maalin on kuivuttava ennen sadetta tai kasteen muodostumista. Vältä maalaamista kuumille, yli + 50 °C pinnoille. Maalatun pinnan on oltava kauttaaltaan ehjä ja tiivis.
<b>Säänkestävyys</b>	Erittäin hyvä myös kaupunki-, teollisuus- ja meri-ilmastossa.
<b>Värisävyt</b>	A- ja C-pohja. Voidaan sävyttää kattomaalivärikarttojen mukaisiin sävyihin. Vakiosävyt: Vanha kupari, Punainen, Vihreä, Musta, Grafiitinharmaa. Koemaalausta pienellä määrällä maalia suositellaan aina.
<b>Varastointi</b>	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
<b>KÄYTTÖOHJEET</b>	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

## **UUDET PELTIPINNAT**

### **Esikäsittely**

Sinkityn teräspellin on oltava vähintään vuoden säärasituksille alttiina, jonka jälkeen se pestään puhtaaksi sinkkisuoloista ja epäpuhtauksista RK Peltipesulla voimakkaasti harjaten. Pesty pinnat huuhdellaan huolellisesti, mieluiten kuumalla vedellä ja annetaan kuivua.

### **Pohjamaalaus**

Maalaus yhteen kertaan Ritari Ruosteenestopohjamaalilla siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. Myös RK Peltikattomaalia voidaan käyttää aiemmin maalaamattomien sinkittyjen teräskatteiden pohjamaalauksessa

### **Pintamaalaus**

Maalaus kahteen kertaan RK Peltikattomaalilla siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä.

### **Huom!**

Vesipellien, syöksytorvien ja ilmastointiputkien pesut ja pohjamaalaus suositellaan suorittamaan irrallisena. Valmiiksi maalaus suoritetaan paikalleen asennettuna.

## **VANHAT PELTIPINNAT**

### **Esikäsittely**

Pese pinta RK Peltipesulla voimakkaasti harjaten. Huuhtelee pinnat huolellisesti, mieluiten kuumalla vedellä ja anna kuivua. Poista irtoava maali ja ruoste huolellisesti. Ruosteen poisto teräsharjalla puhdistusasteeseen St 2.

### **Maalaus**

Ruosteesta puhdistettujen alueiden paikka-, pohja- tai ylimaalaus kahteen kertaan Ritari Ruosteenestopohjamaalilla. Pohjamaalin tulee olla täysin kuiva ennen pintamaalausta. Pintamaalaus 1-2 kertaan RK Peltikattomaalilla.

### **Työvälineiden pesu**

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne vedellä.

### **Hoito-ohjeet**

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Lopullisen kestävyytensä saavuttaneet likaantuneet pinnat voidaan puhdistaa Maalarinpesulla (1 osa Maalarinpesua 15 osaan vettä). Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa vahvemalla Maalarinpesulla (1 osa Maalarinpesua 10 osaan vettä). Puhdistettu maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen vedellä.

### **Huoltokäsittely**

RK Peltikattomaalilla maalatut pinnat voidaan huoltomaalata RK Peltikattomaalilla.

### **Tuoteturvallisuus:**

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen.

### **VOC**

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130g/l (2010)  
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

### **KULJETUS**

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.