

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen akrylaattimaali ulkokäyttöön.	
Maalaustuoteryhmä	461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13	
Käyttökohteet	Uusien, ja aikaisemmin käsiteltyjen puupintojen maalaukseen, kuten talot, huvilat, aidat ja ulkorakennukset.	
Riittoisuus	Höylätyt ja aiemmin maalatut pinnat	7-9 m ² /l.
	Sahatut pinnat	4-6 m ² /l.
Kiiltoryhmä	Himmeä, 5 (RT-luokitus) Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus) Kiiltävä, 2 (RT-luokitus)	
Kuiva-ainetilavuus	n. 40 %	
Tiheys	1,20 – 1,30 kg/l, SFS 3635	
Ohenne	Vesi	
Levitysmenetelmät	Sively tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018"- 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm. Ohenninmäärä ruiskutuksessa 0 - 10 til.%	
Kuivumisaika	Kosketuskuiva	1 h
	Seuraava käsittely	2-4 h
	(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)	
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.	
Sävytys	Toimitetaan eri ulkomaalivärikarttojen mukaisina sävyinä. Sävytetään valkoiseen A-pohjaan tai värittömään C-pohjaan.	
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.	
Pakkauskoot	0,9, 2,7, 9 ja 18 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely Sekoita maali huolellisesti.

Aikaisemmin maalaamaton pinta

Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Käsittele pohjusteella. Maalaa metallipinnat ruosteenestopohjamaalilla. Poista oksankohdista irtoava pihka ja käsittele ne oksalakalla. Pohjamaalaa kertaalleen ja suorita pintamaalaus 2 kertaan.

Aikaisemmin maalattu pinta

Maalattava pinta puhdistetaan huolellisesti. Irtonainen vanha maali poistetaan teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Likaiset ja homeiset pinnat puhdistetaan homeenpoistoliuksella. Käsittele puupuhtaat pinnat pohjusteella sekä pohjamaalaa kertaalleen. Pintamaalaus suoritetaan 1-2 kertaan.

Maalaus Sekoita maali huolellisesti ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Värierojen välttämiseksi varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna.

Työvälineiden pesu Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Tuoteturvallisuus Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä vaadittuja henkilösuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen.

VOC EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.