

PANEELILAKKA 20

1.6.2015

Tuotetyyppi	Akrylaattidispersioon perustuva väritön, UV-suojan sisältävä vesiohenteinen lakka.
Maalaustuoteryhmä	511 Puupintaisten seinien ja kattojen vesiohenteiset lakat RL 01...02
Käyttökohteet	Tarkoitettu puupinnoille sisäkäyttöön. Paneeliseinät, puukatot, ovet ja muut vastaavat pinnat. Ei sovellu lattioiden lakkaamiseen. Sisältää UV-suoja-ainetta, joka vähentää puun kellastumista. Joustava ja halkeilematon.
Riittoisuus	8 - 10 m ² /l
Kiiltoryhmä	Puolihihmeä 4 (RT-luokitus)
Kuiva-ainepitoisuus	n. 25 %
Tiheys	1,05 kg, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,015"-0,018".
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 1/2 tuntia Seuraava käsittely 3-5 tuntia (+23 °C, ilman suht.kosteus RH 50%)
Lakkausolosuhteet	Lakattavan pinnan on oltava kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja lakan lämpötilan oltava yli +8° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Kulutuskestävyys	Hyvä.
Pesunkestävyys	Hyvä. Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755.
Kemikaalien kestävyys	Kestää alifaattisia hiilivetyliuottimia kuten lakkabensiiniä ja tärpättiä sekä alkoholiliuottimia esimerkiksi talousspriitä, ei kestä tinneriä eikä muita esteri- ja ketonipitoisia liuotinkeksia. Kestää eläin- ja kasvivasvoja sekä voiteluöljyjä
Valonkestävyys	Hyvä, ei kellastu.
Lämmönkestävyys	80 C, SFS 3757
Varastointi	Suojattava pakkaselta.
Sävytys	Voidaan sävyttää sisätilojen lakka-, petsi-, ja suoja-ainevärikarttojen mukaisiin sävyihin.
Pakkauskoot	0,9, 2,7 ja 9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET**Esikäsitely****Uusi puupinta**

Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Hio tarvittaessa. Poista hiontapöly.

Aikaisemmin lakattu pinta

Hio vanha, ehjä lakkapinta himmeäksi. Poista hiontapöly. Jos vanha lakkapinta hilseilee, poistetaan hilseilevä lakka kaavinraudalla. Hiotaan pinta hiomapaperilla ja poistetaan hiontapöly.

Lakkaus

Sekoita Panelilakka 20 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Huoltokäsittely

Jatkokäsittely voidaan suorittaa lateksimaaleilla, dispersioihin perustuvilla puunkäsittelyaineilla ja joustavilla lakka- sekä maalityypeillä.

Työvälineiden pesu

Pese työvälineet vedellä.

Tuoteturvallisuus

Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/e): 130g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.