

**VIHTA SAUNASUOJA**

1.6.2016

<b>Tuotetyyppi</b>	Kuultava akrylaattipohjainen suoja-aine. Sisältää biosidivalmistetta, joka suojaa käsiteltyä pintaa.
<b>Maalaustarvikeryhmä</b>	961 Dispersiopohjaiset saunasuojat RL 01...05
<b>Käyttökohteet</b>	Kosteiden sisätilojen käsittelyaine, joka antaa vettä ja likaa hylkivän pinnan. Saunasuojan sisältämä homeenestoaine suojaa käsiteltyä pintaa. Tuote on tarkoitettu erityisesti saunan löyly-, pesu- ja pukeutumistilojen seinien ja kattojen käsittelyyn. Ei sovellu lauteille. Saunasuojaa voidaan käyttää myös betoni- ja tiilipintojen suojakäsittelyyn.
<b>Riittoisuus</b>	Keskimäärin n. 10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 19 til.%.
<b>Tiheys</b>	1,05 kg/l, SFS 3635.
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Levitysmenetelmät</b>	Levitys siveltimellä, telalla tai ruiskulla.
<b>Kuivumisaika</b>	Pölykuiva n.1/2 tuntia Seuraava käsittely n. 2 tuntia (+23 °C, ilman suht.kosteus 50%)
<b>Käsittelyolosuhteet</b>	Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
<b>Kiiltoryhmä</b>	Puolihihmeä 4 (RT-luokitus).
<b>Pesunkestävyys</b>	Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755
<b>Vedenkestävyys</b>	Erinomainen, kestää kuumaa löylyä ja vettä.
<b>Sävytys</b>	Väritön
<b>Varastointi</b>	Suojattava pakkaselta.
<b>Pakkauskoot</b>	1 l, 3 l ja 10 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

## KÄYTTÖOHJEET

<b>Esikäsittely</b>	Puhdista pinnat pölystä ja liasta. Karkeat puupinnat voidaan hioa ennen käsittelyä. Poista hiontapöly.
<b>Käsittely</b>	<p>Sekoita Saunasuoja hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa, löylyhuoneessa vain kerran. Kevyt välihionta voidaan suorittaa ensimmäisen käsittelyn jälkeen.</p> <p>Sauna voidaan lämmittää n. vuorokauden kuluttua Saunasuojan levityksestä, mutta se tulee esilämmittää ja tuulettaa kerran ennen käyttöönottoa. Käsiteltäviä pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestäväytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua.</p>
<b>Työvälineiden pesu</b>	Pese työvälineet välittömästi vedellä.
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen. Tämä pintakäsittelyaine sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee kuivaa kalvoa. Sisältää: Terbutryyni, Karbendatsiimi ja 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti.
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 130 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.