

AQUAMASTER 40 KALUSTEMAALI

28.2.2019



| | |
|---------------------------|--|
| Tuotetyyppi | Vesiohenteinen puu- ja metallipintojen akrylaattimaali sisäkäyttöön. |
| Maalatuoteryhmä | 321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04 |
| Käyttökohteet | Puu-, puukuitulevy-, lastulevy- ja metallipinnoille sisätiloissa. Huonekalut, ovet, listat, ikkunanpuitteet, lämpöpatterit ym. Soveltuu sekä korjaus- että uudismaalaukseen, myös aikaisemmin alkydimaaleilla maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen. Hyvät peitto-ominaisuudet ja tasoittumiskyky. |
| Riittoisuus | 5 – 10 m ² /l |
| Kiiltoryhmä | 4, puolikiiltävä |
| Kuiva-ainetilavuus | n. 40 %. |
| Tiheys | noin 1,2 kg/l, SFS 3635 |
| Ohenne | Vesi |
| Levitysmenetelmät | Maalaus siveltimellä, telalla tai ruiskulla |
| Kuivumisaika | Pintakuiva 1 h Seuraava käsittely 6 h (karmien maalauksessa ikkunoiden sulkeminen 1 vuorokausi) (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus alle 80 %) |
| Maalausolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. |
| Värisävyt | Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla. |
| Pesunkestävyys | Erinomainen |
| Lämmönkestävyys | 80 °C, SFS 3757 |
| Varastointi | Suojattava pakkaselta. Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Säilytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. |
| Pakkauskoot | 0,45 l, 0,9 l ja 2,7 l |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

| | |
|-----------------------------------|---|
| Maalaamaton pinta | Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Pohjamaalaa uudet puu- ja puukuitulevyypinnat 5-10 % ohennetulla Aquamaster 40 Kalustemaalilla tai Eskaro Tartuntapohja Aqualla. Pohjamaalaa metallipinnat Eskaro Ruostepohjalla tai Eskaro Ritari Ruosteenestopohjamaalilla. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Levitä pintamaali siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suurille pinnoille maali kannattaa levittää ensin telalla ja tasoittaa sen jälkeen siveltimellä. |
| Aikaisemmin maalattu pinta | Pese aikaisemmin maalatut pinnat Eskaro Maalarinpesulla ja huuhto huolellisesti vedellä. Poista heikosti kiinni oleva maali kaavinraudalla. Hio kovat ja kiiltävät maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapöly. Tasoita mahdolliset kolot ja syvennykset soveltuvalla kalustekitillä. Hio tasoitetut kohdat ja puhdista hiontapöly. Puhdista hiontapöly ja pohjamaalaa tarvittaessa 5-10 % ohennetulla Aquamaster 40 Kalustemaalilla tai Eskaro Tartuntapohja Aqualla. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Levitä pintamaali siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suurille pinnoille maali kannattaa levittää ensin telalla ja tasoittaa sen jälkeen siveltimellä. |
| Työvälineiden pesu | Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella. |
| Hoito-ohjeet | Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 – 10) pesuaineella. Maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen. Kahvin, teen jne. jättämät värilliset tahrat tulee pyyhkiä tuoreeltaan. |
| Huoltokäsittely | Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. |
| Tuoteturvallisuus | Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011). |
| VOC | EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 130 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC |
| Kuljetus | VAK/ADR - |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.