

Tuotetyyppi

Vesiohenteinen huippuluokan talomaali uusille, teollisesti pohjamaalatuille sekä aikaisemmin maalatuille puupinnoille. Hyvä peittokyky, ei kellastu. Erittäin kestävä. Suojaa puuta vesirasitukselta läpäisten kuitenkin vesihöyryä.

**Maalaustuoteryhmä**

461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13

Käyttökohteet

Uusien, teollisesti pohjamaalattujen sekä aikaisemmin käsiteltyjen puupintojen ulkomaalaukseen, esim. lautaverhoillut ulkoseinät, aidat ja vuorilaudat.

Riittoisuus

Höylätyt ja aiemmin maalatut pinnat	7-9 m ² /l.
Sahatut pinnat	4-6 m ² /l.

Kiiltoryhmä

PuoliHimmeä, 4 (RT-luokitus)

Kuiva-ainetilavuus

n. 42 %

Tiheys

1,20 – 1,30 kg/l, SFS 3635

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Sively tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutuksessa suositellaan 0,018"- 0,023"suutinta. Ohennus tarvittaessa, max. 10 til.%.
Ohennus tarvittaessa, max. 10 til.%.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva	1 h
Seuraava käsittely	2-4 h

(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.

Sävytys

Valkoista A-pohjaa voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan sävyttää ulkovärikarttojen mukaisiin sävyihin (esim. Eskarocolor EXTERIOR). Väritön C-pohja on aina sävytettävä ennen käyttöä.

Varastointi

Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.

Pakkauskoot

0,9, 2,7, 9 ja 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitus tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJE: Sekoita maali aina huolellisesti.

Uudet pinnat:

Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat Eskaro BioClean Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Voima Aqua Pohjustepuunsuojalla. Suojaa naulankannat ja muut ruostuvat metalliosat Eskaro Ruostepohjalla. Poista oksankohdista irtoava pihka. Pohjamaalaa kertaalleen Eskaro Wood Primer Ulkopohjamaalilla ja pintamaalaa 1-2 kertaa Eskaro Kantri Ulkomaalilla. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Teollisesti pohjamaalatut pinnat:

Puhdista puupinta mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat Eskaro BioClean Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Maalaa Eskaro Kantri Ulkomaalilla 1-2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Aikaisemmin maalatut pinnat:

Puhdista maalattava pinta huolellisesti. Poista irtonainen vanha maali teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Pese likaiset ja/tai homehtuneet pinnat Eskaro BioClean Homeenpoistolla tai Eskaro BioClean Maalarinpesulla käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Voima Aqua Pohjustepuunsuojalla sekä pohjamaalaa tarvittaessa kertaalleen Eskaro Wood Primer Ulkopohjamaalilla. Maalaa 1-2 kertaa Eskaro Kantri Ulkomaalilla. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Maalipinnan hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestäväytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Likaantunut pinta voidaan pestä aikaisintaan n. kuukauden kuluttua maalaamisesta Eskaro BioClean Maalarinpesulla käyttöohjeen mukaan. Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.

Eskaro Kantri Ulkomaali voidaan huoltomaalata vastaavatyypisillä vesiohenteisilla ulkomaaleilla, esim. Kantri-sarjan talomaaleilla tai Voima Peittosuojalla.

Tuoteturvallisuus:

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä vaadittavia henkilösuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilyasteeseen. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää maalikalvon ja tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: IPBC, Terbutryni, Karbendatsiimi, BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Käytä suojakäsineitä. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitus tai -ohjetta.

VOC EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus VAK/ADR-

Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.