

WINDOORA

1.6.2015

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen alkydi-sideaineeseen perustuva puolikiiltävä ikkuna- ja ovimaali sisä- sekä ulkokäyttöön. Muodostaa kestävästä maalikalvon, joka ei jää kuivettuaan tahmeaksi.
Maalaustuoteryhmä	466 Puupintojen vesiohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13
Käyttökohteet	Uusien ja aikaisemmin maalattujen puisten ikkunapuitteiden, ovien ja karmien maalaukseen sisällä ja ulkona. Soveltuu myös pohjamaalatuille metallipinnoille sisätiloissa.
Riittoisuus	6 – 10 m ² /l
Kiiltoryhmä	3, Puolikiiltävä
Kuiva-ainepitoisuus	n. 50 paino%.
Tiheys	n. 1,3 kg/l
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus siveltimellä tai telalla.
Kuivumisaika	Seuraava käsittely >6 tuntia Täysin kuiva 1-2 päivää (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 80 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Puunkosteuden tulee olla alle 20 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on ilman lämpötilan oltava välillä 10–22 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Vältä maalaamista suorassa auringonvalossa tai sateen ollessa luvassa.
Värisävyt	Valkoinen A-pohja, joka voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Väritön C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä.
Varastointi	Säilytettävä 5-30 °C. Suojattava jäätymiseltä.
Pakkauskoost	0,9 l ja 2,7 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteleminen	Sekoita maali huolellisesti.
Maalaamaton pinta	Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly. Käsittele pohjusteella. Maalaa metallipinnat ruosteenestopohjamaalilla. Poista oksankohdista irtoava pihka ja käsittele ne oksalakalla.
Aikaisemmin maalattu pinta	Maalattava pinta puhdistetaan huolellisesti. Irtonainen vanha maali poistetaan teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Likaiset ja homeiset pinnat puhdistetaan homeenpoistoliuksella. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly. Käsittele puupuhtaat pinnat pohjusteella. Poista metallipinnoista ruoste ja käsittele ne ruosteenestopohjamaalilla.
Maalaus	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa vedellä (ei enempää kuin 5 %). Maalaa Windooralla 1-2 kertaan.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.
Huoltokäsittely	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
Tuoteturvallisuus	Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilösuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.