

| | |
|----------------------------|--|
| Tuotetyyppi | Liutinoehenteinen uretaanialkydimaali. Maali muodostaa kulutusta kestävä pinnan, joka kestää kemiallista ja lievää mekaanista rasitusta. |
| Maalaustuoteryhmä | 655 Lattioiden 1-komponenttiset liuteohenteiset pintamaalit RL 03 |
| Käyttökohteet | Betoni- ja puupintojen maalaukseen sisällä. Myös ulkona suojaisassa paikassa. Asuin-, liike- ja varastotilojen lattiat, portaat, kellarit, pesu- ja kylpyhuoneet, saunat, autotallit, tallit ja navetat. |
| Riittoisuus | 6 – 12 m ² /l |
| Kiiltoryhmä | Kiiltävä, 2 (RT-luokitus). |
| Kuiva-ainepitoisuus | n. 53 tilavuus% |
| Tiheys | n. 1,1 kg/l |
| Ohenne | Mineraalitärpätti |
| Levitysmenetelmät | Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. |
| Kuivumisaika | Pölykuiva n. 1-2 h. Seuraaava käsittely 24 tuntia Kovaan rasitukseen joutuviissa tiloissa käyttöönotto 1:n viikon kuluttua. (+20 °C ilman suht.kosteus RH 50 %) |
| Maalausolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli + 5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. |
| Sävytys | Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan yleisten lattiamaalivärikarttojen mukaan. Vakiosävy: harmaa |
| Varastointi | Viileä ja kuiva tila. Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. |
| Pakkauskoot | 0,9 l, 2,7 l ja 9 l |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

| | |
|---|--|
| Uudet pinnat | Teräshierretyn betonin pinnalta poistetaan tiivis betonilimakerros pintahionnalla tai peittauksella. Suositeltavin keino betoniliman poistoon pintahionta. Jos hiontaa ei voida suorittaa tehdään peittaus (1 osa suolahappoa, 4 osaa vettä). Peittauksen jälkeen pinnat on huuhdeltava vedellä ja annettava kuivua ennen maalausta. |
| Vanhat aikaisemmin maalatut betonipinnat | Kaikki irtonainen maali tai muut epäpuhtaudet poistetaan mekaanisesti tai käytetään hiekkapuhdistusta, öljyt ja rasvat tulee poistaa huolellisesti käyttäen tarkoitukseen sopivaa pesuainetta. Pesun jälkeen on pinnat huuhdeltava huolellisesti ja annettava kuivua ennen maalausta. |
| Maalaus | Suorita pohjamaalaus 15 – 20 % ohennetulla Floor Lattiamaalilla, jotta maali imeytyisi mahdollisimman hyvin alustaansa. Pintamaalaus suoritetaan ohentamattomalla Floor Lattiamaalilla. |
| Työvälineiden pesu | Mineraalitärpätti |
| Hoito-ohjeet | Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen. |
| Tuoteturvallisuus | Ärsyttää hengitystä ja toistuva altistuminen voi aiheuttaa herkistymistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Valmistetta ei saa päästää viemäriin, maaperään eikä vesistöön. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräilypisteeseen. Tyhjät kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Tuotteesta saatavilla käyttöturvallisuustiedote. |
| VOC | EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i): 500g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 500 g/l VOC |
| Kuljetus | VAK/ADR - |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.