

**LAKKAMAALI**

1.6.2015

<b>Tuotetyyppi</b>	Liutinoehenteinen alkydimaali puu- ja metallipinnoille sisä- ja ulkokäyttöön.
<b>Maalaustarvikeryhmä</b>	332 Irtokalusteiden liuteohenteiset maalit RL 03...05
<b>Käyttökohteet</b>	Uusille ja aiemmin maalatuille puu- ja metallipinnoille. Tyypillisiä kohteita ovat ovet, ikkunan karmit ja huonekalut.
<b>Riittoisuus</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> / l
<b>Kiiltoryhmä</b>	1 täyskiiltävä ja 4 puolihimmeä
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 55 %
<b>Tiheys</b>	n. 1,3 kg/l, SFS 3635
<b>Ohenne</b>	Mineraalitärpätti
<b>Levitysmenetelmät</b>	Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Ruiskumaalauksessa ohenna maalia 5-10 %.
<b>Kuivumisaika</b>	Pölykuiva n. 4 h Seuraava käsittely n. 24 h (+23 °C , ilman suht.kosteus RH 50 %)
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.
<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
<b>Pesunkestävyys</b>	Tavallisilla pesuaineilla erittäin hyvä.
<b>Liutinkestävyys</b>	Kestää mineraalitärpättiä.
<b>Öljyjen ja rasvojen kestävyys</b>	Kestää eläin- ja kasvirasvoja sekä voiteluöljyjä ja -rasvoja.
<b>Kulutuksenkestävyys</b>	Hyvä
<b>Varastointi</b>	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 l, 2,7 l ja 9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

**KÄYTTÖOHJEET**

<b>Esikäsittely</b>	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
<b>Maalamaton pinta</b>	Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvoista. Tasoita epätasaisuudet sopivalla tasoitteella. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly. Pohjamaalaa pinnat Tartuntapohjamaalilla ja pintamaalaa 1-2 kertaa Lakkamaalilla.
<b>Aikaisemmin maalattu pinta</b>	Poista irtoava ja huonosti kiinni oleva maali. Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvoista. Tasoita epätasaisuudet sopivalla tasoitteella. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Tartuntapohjamaalilla ja pintamaalaa 1-2 kertaa Lakkamaalilla.
<b>Maalaus</b>	Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Levitä maali 1-2 kertaa telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Ohenna tuotetta ruiskutettaessa mineraalitärpätillä.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Mineraalitärpätti
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Sisältää metyylietyyliketoksiimi, koboltti-bis(2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011).
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i):500g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 500 g/l VOC
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.