

**597-012**

Tuotekuvas	<p>PRO J PLUS SAUMATASOITE soveltuu sekä saumanauhoitukseen että viimeistelytasoitukseen. Tasoite on käyttövalmis ja korkealaatuinen kevyttasoite, jolla on hyvä täyttökyky, erinomainen nauhan tartutuskyky ja pieni kutistuminen. Se on kevyt levittää ja hioa. Se voidaan maalata dispersio- ja alkydipohjaisilla maaleilla.</p> <p>Tasoite on testattu uuden Eurooppalaisen standardin EN 13963 mukaan, osana CE-merkin vaatimuksia Euroopan rakennustuote asetuksessa. Tuote täyttää tiukat ympäristön ja sisäilman laatuvaatimukset jotka ovat edellytyksenä pohjoismaiselle Joutsenmerkille ja M1 sisäilmaluokitukselle.</p>
Maalaustuoteryhmä	82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
Käyttökohteet	Tasoite on suunniteltu ammattimaiseen kipsilevyjen asennukseen seiniin ja kattoihin käyttäen paperisaumausnauhaa. Tuotteen koostumus mahdollistaa helpon levityksen, täytön ja hionnan. Tasoite soveltuu sisäkäyttöön seinissä ja katoissa kipsi-, betoni- ja kipsilevypinnoille kuivissa ja lämmitetyissä tiloissa.
Tyyppi	Vinyylisetaattikopolymeeriin perustuva kevyttasoite
Väri	Harmaa
Olomuoto	Pasta
Ominaispaino	n. 0,9 kg/l, SFS 3635
Partikkelikoko	Max 0,2 mm
Kerrospaksuus	0-4 mm
Säilyvyys	Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa varastoituna viileässä. Suojeltava jäätymiseltä.
Maalattavuus	Kovettunut tasoite voidaan maalata dispersio- ja alkydipohjaisilla maaleilla
Vedenkesto	Kovettunut tasoite ei ole vedenkestävä
Pakkauskoot	3 l ja 10 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Valmistelu:	Kaikkien pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja puhdistettuina irtahiukkasista.
Levitys:	PRO J PLUS SAUMATASOITE levitetään lastalla tai automaattisaumauskoneella. Tasoitekerroksen ollessa paksumpi kuin 4 mm, on tasoitetta levitettävä useita kertoja ja sen on oltava lähes täysin kuiva ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä. Jos seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumisen ja halkeilun riski kasvaa.
Riittoisuus:	1 m ² /litra (1 mm kerros)
Kuivumisaika:	Tasoitteen kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, alustan tyypistä, lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta jne. Normaaleissa olosuhteissa on odotettavissa, että tasoite on kuiva 8-10 tunnin jälkeen.
Puhdistus:	Puhdista työvälineet ja iho vedellä. Kovettunut tasoite voidaan poistaa vain mekaanisesti tai liottamalla vedellä.
Tuoteturvallisuus	Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
Kuljetus	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.