



Tuotetyyppi	Vesiohenteinen puu- ja metallipintojen akrylaattimaali sisäkäyttöön.
Maalaustuoteryhmä	321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04
Käyttökohteet	Puu-, puukuitulevy-, lastulevy- ja metallipinnoille sisätiloissa. Huonekalut, ovet, listat, ikkunanpuitteet, lämpöpatterit ym. Soveltuu sekä korjaus- että uudismaalaukseen, myös aikaisemmin alkydimaaleilla maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen. Hyvät peitto-ominaisuudet ja tasoittumiskyky.
Riittoisuus	5 – 10 m ² /l
Kiiltoryhmä	5, himmeä
Kuiva-ainetilavuus	n. 40 %.
Tiheys	noin 1,2 kg/l, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus siveltimellä, telalla tai ruiskulla
Kuivumisaika	Pintakuiva 1 h Seuraava käsittely 6 h (karmien maalauksessa ikkunoiden sulkeminen 1 vuorokausi) (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus alle 80 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Värisävyt	Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.
Pesunkestävyys	Erinomainen
Lämmönkestävyys	80 °C, SFS 3757
Varastointi	Suojattava pakkaselta. Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Sävytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Pakkauskoot	0,45 l, 0,9 l ja 2,7 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Uudet pinnat:

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Pohjamaalaa uudet puu- ja puukuitulevyypinnat 5-10 % ohennetulla Aquamaster 10 Kalustemaalilla tai Eskaro Luotto Tartuntapohja Aqualla. Pohjamaalaa metallipinnat Eskaro Ruostepohjalla tai Eskaro Ritari Ruosteenestopohjamaalilla. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Levitä pintamaali siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suurille pinnoille maali kannattaa levittää ensin telalla ja tasoittaa sen jälkeen siveltimellä.

Aikaisemmin maalattu pinta:

Pese aikaisemmin maalatut pinnat Eskaro Maalarinpesulla, huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista heikosti kiinni oleva maali kaavinraudalla. Hio kovat ja kiiltävät maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapöly. Tasoita mahdolliset kolot ja syvennykset soveltuvalla kalustekitillä. Hio tasoitetut kohdat ja puhdista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa 5-10 % ohennetulla Aquamaster 10 Kalustemaalilla tai Eskaro Luotto Tartuntapohja Aqualla. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Levitä pintamaali siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suurille pinnoille maali kannattaa levittää ensin telalla ja tasoittaa sen jälkeen siveltimellä.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.

Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 – 10) pesuaineella. Maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen. Kahvin, teen jne. jättämät värilliset tahrat tulee pyyhkiä tuoreeltaan.

Huoltokäsittely

Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.

Tuoteturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011).

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 130 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.