

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen UV-suojattu kuullote, joka imeytyy tehokkaasti puuhun. Suojaa puuta säärasituksilta hidastamalla kosteuden ja auringonvalon haitallisia vaikutuksia. Korostaa puun omaa luontaista kauneutta. Voidaan sävyttää.	
Maalaustarvikeryhmä	481 Puujulkisivujen vesiohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet	
Käyttökohteet	Uudet ja aikaisemmin kuullotteella käsitellyt hirsipinnat sekä sahatut ja höylätyt puupinnat ulkona, kuten puujulkisivut, vuorilaudat, aidat, kattolistat, kaiteet, pihakalusteet, vaneri, viilu, puulastulevy. Ei suositella vaakapintojen käsittelyyn ulkona.	
Riittoisuus	Sahalauta	5-10 m ² /l
	Höylälauta/hirsipinta	10-15 m ² /l
Kuiva-ainepitoisuus	n. 25 %	
Tiheys	1,0 kg/l	
Ohenne ja työvälineiden pesu	Vesi	
Levitysmenetelmät	Sively ja ruiskutus	
Kuivumisaika	16 - 24 tuntia (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)	
Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Jos lämpötila on alhaisempi ja ilman suhteellinen kosteus korkeampi, kuivumisaika pitenee. Käsitelty pinta saavuttaa normaaliolosuhteissa kulutuskestävyyden viikon kuluttua.	
Värisävyt	Väritön	
Sävytys	Väritön Kuulto Color Aqua voidaan sävyttää yleisimpien kuullote- ja puuöljyvärkarttojen sävyihin.	
Varastointi	3 vuotta tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa, Varastointilämpötila +5 °C - +40 °C. Suojattava pakkaselta.	
Pakkauskoot	0,9 l, 2,7 l ja 9 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitely	Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava aines teräs- tai juuriharjalla. Homehtuneet pinnat käsitellään Eskaro Julkisivu- ja homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitärpätillä. Puupuhtaiden pintojen pohjustukseen käytetään pohjustetta. Paineekyllästetyn puun annetaan ennen käsittelyä kuivua vähintään 6 kuukautta.
Käsittely	Käsittele pinnat hyvin sekoitetulla Kuulto Color Aqua 1-2 kertaa.
Tuoteturvallisuus	Tuote sisältää 3-Jodi-2-propynylibutylikarbamaattia (0,04 %); 4,5-Dikloori-2-oktyyli-2Hisotiatsol-3-oni (0,08 %); kobolttioktoaattia. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ei saa tyhjentää viemäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/e): 130 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC.
Kuljetus	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.