



eskaro

Elämä täynnä värejä

UUTUUS!

- ✓ Erinomainen peittokyky ja värin kesto
- ✓ Ei vaadi erillistä pohjustusta
- ✓ Kuivuu nopeasti
- ✓ Hyvä ruiskutettavuus



RK Tiilikattomaali

Vesiohenteinen tiilikattomaali läpivärjättyjen ja tehdasmaalattujen betonitiilikatteiden maalaamiseen.



Katto on talon viides julkisivu – tiilikaton maalaus pidentää katon ikää


Tiilikatto on yksi Suomen suosituimmista katemateriaaleista. Oikein huollettuna tiilikatto on kestävä ja pitkäikäinen katemateriaali, jonka keskimääräinen elinikä Suomen oloissa on noin 50–70 vuotta. Jos kattoa ei huolleta säännöllisesti, alkaa kattopinnoille kerääntyä likaa ja epäpuhtauksia, jotka ovat erinomaisia kasvualustoja sammaleelle ja jäkälälle. Sammaleen juuret tunkeutuvat kattotiilen huokoiseen rakenteeseen ja johtavat kosteutta kattotiilen sisään. Lämpötilojen vaihtelujen seurauksena kattotiili alkaa rapautua.

RK Tiilikattomaali on kehitetty erityisesti betonitiilikattojen huoltomaalaukseen, vesikatteen ankarat sää- ja ympäristöolosuhteet huomioiden. RK Tiilikattomaali suojaa tehokkaasti tiiltä kosteudelta ja vähentää siten katteen rapautumista sekä kasvuston muodostumista. Maali pidentää tiilikaton käyttöikää ja talon ulkonäkö kohenee merkittävästi. Näyttävä tiilikatto nostaa aina myös talon arvoa.




RK Tiilikattomaali suojaa tehokkaasti tiiltä kosteudelta ja vähentää katteen rapautumista sekä kasvuston muodostumista. Tiilikaton maalaus kohentaa katon ulkonäköä ja suojaa tiilen pintaa.


Saatavilla suosituimmat kattotiilivärit: Musta, Grafiitinharmaa, Vanha Kupari, Tiilenpunainen ja Raudanpunainen. Valmistuksessa on käytetty erittäin hyvin auringon UV-säteilyä kestäviä epäorgaanisia rautaoksidipigmenttejä.




Musta



Grafiitinharmaa



Vanha Kupari



Tiilenpunainen



Raudanpunainen

Esitteen värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista.

RK Tiilikattomaali

Vesiohenteinen, akrylaattipohjainen tiilikattomaali betonitiilikatteiden huoltomaalaukseen. Soveltuu sekä tehdasmaalattujen että läpivärjättyjen betonikatteiden maalaukseen. Suojaa tehokkaasti tiiltä kosteudelta ja vähentää katteen rapautumista sekä kasvuston muodostumista. Kestää hyvin säärasitusta ja säilyttää värin pitkään.

Maalaustarvikeryhmä:	419 (RT-luokitus)
Riittoisuus:	3-7 m2/l
Kiiltoryhmä:	Täyshimmeä, 6
Seuraava käsittely:	8 h
Värisävyt:	Musta, Grafiitinharmaa, Vanha kupari, Tiilenpunainen ja Raudanpunainen
Pakkauskoot:	9L ja 18L



- ✓ Erinomainen peittokyky ja värin kesto
- ✓ Ei vaadi erillistä pohjustusta
- ✓ Kuivuu nopeasti
- ✓ Hyvä ruiskutettavuus

Tiilikaton huoltomaalaus pidentää katon ikää

Paras maalaussää on puolipilvinen tai pilvinen poutasää, jolloin lämpötila on yli + 10 °C ja ilman suhteellinen kosteus reilusti alle 80 %. Älä maalaa auringon paahtamaa (yli 50 °C) kattoa. Vältä maalausta myös silloin, kun sateen uhka on olemassa. Lopeta maalaus riittävän ajoissa (kosketuskuiva 2 h), eli noin kaksi tuntia ennen iltakasteen muodostumista.

1. PINNAN ESIKÄSITTELY

Kattotiilet puhdistetaan irtoavasta aineksesta, sammaleesta ja jäkälästä, jonka jälkeen tiilet pestään Eskaro Julkisivu- ja homepesulla. Puhdistetut pinnat huuhdellaan huolellisesti mieluiten kuumalla vedellä ja annetaan kuivua hyvin.

Korkeapainepesussa tulee välttää rakenteiden vaurioittamista. Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

2. POHJAMAALAUS

RK Tiilikattomaali ohennetaan pohjamaalauksessa 40 % vedellä. Ohennettu maali tulee sekoittaa huolellisesti ennen maalaustyön aloittamista. Pohjamaalaus suoritetaan kertaalleen siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suositeltava suutinkoko on 0,018" - 0,023". Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas ja ehjä.

PINTAMAALAUS

3.

Pintamaalaus suoritetaan kertaalleen ohentamattomalla, tai 5-10 % ohennetulla RK Tiilikattomaalilla aikaisintaan 8h kuluttua pohjamaalauksesta. Maali voidaan levittää siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suositeltava suutinkoko on 0,018" - 0,023". Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas ja ehjä. Erityisen hauraita tiiliä käsiteltäessä suositellaan pohjamaalausta kahteen kertaan 40 % ohennettuna, jonka jälkeen pintamaalaus yhteen kertaan ohentamattomalla RK Tiilikattomaalilla.

MAALATUN PINNAN HOITO

4.

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Lopullisen kestävyytensä saavuttaneet likaantuneet pinnat voidaan puhdistaa Eskaro Maalarinpesulla. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa käyttäen vahvempaa seosta. Puhdistettu maalipinta huuhdellaan pesun jälkeen vedellä.

