

RK TIILIKATTOMAALI

4.11.2021

| | |
|---------------------------------|---|
| Tuotetyppi | Vesiohenteinen akrylaattipohjainen tiilikattomaali |
| Maalaustarvikeryhmä 2012 | 419 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13 |
| Käyttökohteet | Soveltuu läpivärjätuille ja tehdasmaalatuille betonikattotiilille |
| Riittoisuus | 3–7 m ² /l riippuen pinnan imevyydestä ja profiilista |
| Kiiltoryhmä | Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus) |
| Kuiva-ainepitoisuus | n. 40 % |
| Tiheys | n. 1,3 kg, SFS 3635 |
| Ohenne | Vesi |
| Levitysmenetelmät | Maalaus voidaan suorittaa siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutinkoko 0,018" - 0,023". |
| Kuivumisaika | Kosketuskuiva: n. 2 h Seuraava käsittely: n. 4 h (kun +23 °C, ilman suht.kosteus 50 %) |
| Maalausolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Maalin on kuivuttava ennen sadetta tai kasteen muodostumista. Vältä maalaamista kuumille, yli +50 °C pinnoille. |
| Säänkestävyys | Hyvä myös kaupunki-, teollisuus- ja meri-ilmastossa. |
| Värisävyt | Vakiosävyt: Vanha kupari, Tiilenpunainen, Raudanpunainen, Musta ja Grafiitinharmaa. C-pohja, joka voidaan sävyttää kattomaalivärikarttojen mukaisiin C-pohjan sävyihin. Koemaalausta pienellä määrällä maalia suositellaan aina. Vakiosävyjen valmistuksessa on käytetty erittäin hyvin auringon UV-säteilyä kestäviä epäorgaanisia rautaoksidipigmenttejä. |
| Varastointi | Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä. |
| Pakkauskoot | 9 l ja 18 l |



Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteleminen

Puhdista katto poistamalla lehdet, roskat ja irtoavat kasvustot esimerkiksi harjaamalla. Sammaleenpoistoon ja pesuun käytetään RK Sammaleenpoistoainetta. Puhdistetut pinnat huuhdellaan huolellisesti vesipainepesulla ja annetaan kuivua. Korkeapainepesussa välttä rakenteiden vaurioittamista.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

Pohjamaalaus

Ohenna RK Tiilikattomaali pohjamaalauksessa vedellä alustan huokoisuuden mukaan 40 % ja sekoita ohennettu maali huolellisesti. Pohjamaalaus suoritetaan kertaalleen siveltimellä tai ruiskulla. Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas ja ehjä.

Pintamaalaus

Pintamaalaus suoritetaan kertaalleen ohentamattomalla tai 5-10 % ohennetulla RK Tiilikattomaalilla siveltimellä tai ruiskulla aikaisintaan neljän tunnin kuluttua pohjamaalauksesta. Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas ja ehjä.

Erityisen hauraita tiiliä käsiteltäessä suositellaan pohjamaalaukselta kahteen kertaan 40 % ohennettuna, jonka jälkeen pintamaalaus yhteen kertaan ohentamattomalla RK Tiilikattomaalilla.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne vedellä.

Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestäväyhtensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Lopullisen kestäväyhtensä saavuttaneet likaantuneet pinnat voidaan puhdistaa Maalarinpesulla. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa käyttäen vahvempaa seosta Eskaro Maalarinpesusta. Puhdistettu maalipinta huuhdellaan pesun jälkeen vedellä.

Huoltokäsittely

RK Tiilikattomaalilla maalatut pinnat voidaan huoltomaalata RK Tiilikattomaalilla.

Tuoteturvallisuus:

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1) ja 3-Jodi-2-propynylibutylikarbamaatti (IPBC), Terbutryni sekä 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni (OIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i): 140g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 140 g/l VOC

KULJETUS

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.