

RITARI RUOSTEENESTOPOHJAMAALI

4.11.2021

Tuotetyppi Himmeä, vesiohenteinen akrylaattisideaineeseen perustuva tiivin maalikalvon muodostava ja nopeasti kuivuva ruosteestopohjamaali. Tarttuu lujasti maalattavaan alustaan ja suojaa metallipintoja tehokkaasti korroosiolta. Erittäin kestävä. Sisältää ruosteestopigmenttiä.



Maalautuoteryhmä 2012 243 Sinkittyjen teräspintojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 11...13

Käyttökohteet Aiemmin käsittelemättömät sinkityt pinnat, kuten teräskatteet, vesikourut, syöksytorvet, ikkunapellit ja ilmastointiputket. Ruosteesta puhdistettujen alueiden paikka-, pohja- tai ylimaalaus

Riittoisuus Tasaisella pinnalla 7-10 m²/l

Kiiltoryhmä Himmeä, 5 (RT-luokitus)

Kuiva-ainepitoisuus n. 40 %

Tiheys n. 1,3 kg, SFS 3635

Ohenne Vesi

Levitysmenetelmät Maalaus voidaan suorittaa siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. Korkeapaineruiskutuksessa suutinkoko 0,018" - 0,023".

Kuivumisaika Kosketuskuiva 2 h
Seuraava käsittely 24 h
(+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan oltava kuiva. Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on +10 °C. Maalin ja maalattavan pinnan on oltava vähintään samassa lämpötilassa ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Maalin on kuivuttava ennen sadetta tai kasteen muodostumista. Vältä maalaamista kuumille, yli +50 °C pinnoille. Maalattun pinnan on oltava kauttaaltaan ehjä ja tiivis.

Värisävyt Ei sävytetä. Vakiosävyt: Vaaleanharmaa, Tummanharmaa, Musta.

Varastointi Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.

Pakkauskoot 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

UUDET PELTIPINNAT

Esikäsittely Sinkityn teräspellin on oltava vähintään vuoden säärasituksille alttiina, jonka jälkeen se pestään puhtaaksi sinkkisuoloista ja epäpuhtauksista RK Peltipesulla voimakkaasti harjaten. Pesty pinnat huuhdellaan huolellisesti, mieluiten kuumalla vedellä ja annetaan kuivua.

Pohjamaalaus Maalaus yhteen kertaan Ritari Ruosteenestopohjamaalilla siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä.

Pintamaalaus Maalaus kahteen kertaan RK Peltikattomaalilla siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä.

Huom.! Vesipeltien, syöksytorvien ja ilmastointiputkien pesut ja pohjamaalaus suositellaan suorittamaan irrallisena. Valmiiksi maalaus suoritetaan paikalleen asennettuna.

VANHAT PELTIPINNAT

Esikäsittely Pese pinta RK Peltipesulla voimakkaasti harjaten. Huuhtelee pinnat huolellisesti, mieluiten kuumalla vedellä ja anna kuivua. Poista irtoava maali ja ruoste huolellisesti. Ruosteen poisto teräsharjalla puhdistusasteeseen St 2.

Maalaus Ruosteesta puhdistettujen alueiden pohjamaalaus kahteen kertaan Ritari Ruosteenestopohjamaalilla. Pohjamaalin tulee olla täysin kuiva ennen pintamaalausta. Pintamaalaus 1-2 kertaan RK Peltikattomaalilla.

Työvälineiden pesu Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne vedellä.

Tuoteturvallisuus: Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä pääsemistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää maalikalvon ja tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 3-Jodi-2-propynylibutylikarbamaatti (IPBC) sekä 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni (OIT) ja Terbutryni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

VOC EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i): 140g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 140 g/l VOC

KULJETUS VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.