

RUSTHOLLI PETROLIÖLJYMAALI

05.11.2021

Tuotetyyppi

Puolikiiltävä, perinteinen pellavaöljypohjainen ulkomaali puupinnoille. Erytisen hyvän peittokykynsä ansiosta kertakäsittely ilman erillistä pohjustusta tai pohjamaalausta riittää. Muodostaa hengittävän maalikalvon. Erittäin kestävä. Huippuluokan homesuojaus Home Proof -teknologialla.

**Maalaustarvikeryhmä**

473 Puujulkisivujen liuoteohenteiset petroliöljymaalit

Käyttökohteet

Lautaverhoillut ulkoseinät, vuorilaudat, ikkunanpuitteet, kaiteet, aidat. Rustholli Petrolöljymaali soveltuu sahattujen ja höylättyjen puupintojen maalaamiseen ulkona. Maali soveltuu uusille puupinnoille, teollisesti pohjamaalatuille sekä aikaisemmin öljymaalilla maalatuille pinnoille. Rustholli Petrolöljymaalilla voidaan maalata myös ohuiden lateksia sisältävien maalien ja puunsuoja-aineiden päälle.

Riittoisuus

Sahalaudalle	3-5 m ² /l
Hienosahatulle	4-5 m ² /l
Höylälaudalle	5-7 m ² /l

Kiiltoryhmä

Puolikiiltävä, 3 (RT-luokitus) Kiilto sammuu ajan myötä.

Kuiva-ainetilavuus

n. 80 %

Tiheys

n. 1,35 kg/l, SFS 3635, sävystä riippuen.

Ohenne

Valopetroli

Levitysmenetelmät

Sivellin tai maalausharja puupinnoille. Käytettäessä korkeapaineruiskua, suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. Ohennus ruiskutuksessa n. 10-15 til. %. Suutinkoko 0,018" - 0,023".

Kuivumisaika

Petroliöljymaalien kuivuminen perustuu pellavaöljyn hapettumiseen, joten ne kuivuvat verrattain hitaasti. Rustholli Petrolöljymaali on pintakuiva olosuhteista riippuen n. 2-5 vrk kuluessa. Mikäli huonokuntoinen alusta on pohjamaalattu ohennetulla Rustholli Petrolöljymaalilla, voidaan pintamaalaus suorittaa olosuhteista riippuen noin kahden viikon kuluttua pohjamaalauksesta.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %. Älä maalaa sateen uhatessa.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

Sävytys Valkoista A-pohjaa voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan sävyttää. Väritön C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä. Rustholli Petroliöljymaali on sävytettävissä yleisimpien ulkomaalivärikarttojen mukaisiin sävyihin. A-pohjan sävyt jäävät hieman alisävyiseksi johtuen maalin sisältämästä runsaasta valkoisesta pigmentistä. Koemaalausta pienellä määrällä maalia suositellaan aina. Saatavilla myös valmissävy punamulta. Valmissävy valmistetaan perinteisistä rautaoksidi- ja titaanidioksidipigmenteistä, jotka kestävät erityisen hyvin säärasituksia.

Säänkesto Erittäin hyvä, kestää hyvin meri- ja teollisuusilmastossa.

Varastointi Viileässä hyvin ilmastoidussa varastossa.

Pakkauskoot 0,9 l, 2,7 l ja 9 l

KÄYTTÖOHJEET

Ennen maalatut ja maalaamattomat puupinnat

Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti ja kaikki irtonainen vanha maali on poistettava käyttämällä teräsharjaa, kaavinta tai hiontaa. Mahdollinen home poistetaan soveltuvalla homeenpoistoaineella. Varsinainen maalaus suoritetaan kertaalleen runsaalla kerroksella Rustholli Petroliöljymaalia.

Mikäli alusta on huonokuntoinen, voidaan se pohjamaalata 10–15 % valopetrolilla ohennetulla Rustholli Petroliöljymaalilla. Pintamaalaus voidaan suorittaa olosuhteista riippuen noin kahden viikon kuluttua pohjamaalauksesta.

Työskentely Sekoita Rustholli Petroliöljymaali hyvin. Käytä puupintojen käsittelyssä hyvää sivellintä tai maalausharjaa. Rustholli Petroliöljymaalilla voidaan maalata myös ohuiden lateksia sisältävien maalien ja puunsuoja-aineiden päälle. Vahvat lateksi- ja puunsuojakerrokset on aina poistettava ennen maalausta.

Työvälineiden pesu Työvälineet puhdistetaan käytön jälkeen mineraalitärpätillä tai valopetrolilla.

HUOM! Pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi käytetyt rievut ja trasselit on hävitettävä polttamalla tai kostutettava vedellä ennen hävittämistä.

Tuoteturvallisuus Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää maalikalvon säilyvyyttä parantavaa biosidivalmistetta: 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti (IPBC). Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

VOC EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 300g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max. 300 g/l VOC

Kuljetus

LUOKKA	9
PG	III
UN No	3082

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.