

VAHVA SOKKELIMAALI

05.11.2021

Tuotetyyppi

Täyshimmeä, alkalia hyvin kestävä vesiohenteinen akrylaattimaali. Hengittävä maalikalvo päästää rakennekosteuden ulos. Pitkäikäinen suoja sokkelille.



Maalaustuoteryhmä

416 Dispersiomaalit RL 11...13

Käyttökohteet

Uudet ja aiemmin maalatut betonisokkelit sekä sementtivahvoilla laasteilla yltasoitettut betoni- ja harkkosokkelit. Betonielementtien maalaus suoritetaan ensimmäisen lämmityskauden jälkeen.

Riittäisyys

tasaisella pinnalla 8–10 m²/l.
karkealla pinnalla 5–8 m²/l.

Kiiltoryhmä

Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus)

Kuiva-ainepitoisuus

n. 42 %

Tiheys

n. 1,4 kg, SFS 3635

Ohenne

Vesi, ruiskutuksessa 0–10 %.

Levitysmenetelmät

Telaus, sively tai ruiskutus.
Korkeapainaruiskutuksessa suutin 0,018"- 0,023".

Kuivumisaika

kosketuskuiva: n. 1 tuntia
seuraava käsittely: n. 6–8 tuntia
(+23°C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Säänkestävyys

Hyvä kaupunki-, teollisuus- ja meri-ilmastossa.

Sävytys

Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja sävytettävä ennen käyttöä. A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään yleisimpien ulkomaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Varastointi ja säilytys

Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Sävytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Pakkauskoot

0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely:	Alustan tulee olla riittävän kuiva, kiinteä ja kova ennen käsittelyä. Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtaudet. Puhdista ja suojaa teräsrakenteet ruosteenestomaalilla. Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.
Maalaamaton pinta:	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Esikäsittelyn jälkeen pohjamaalaa pinnat n. 20 % vedellä ohennetulla Vahva Sokkelimaalilla. Levitä maali siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Pohjamaalin kuivuttua suorita pintamaalaus ohentamattomalla maalilla 1–2 kertaa.
Aikaisemmin maalattu pinta:	Poista irtonainen vanha maali esim. teräsharjaa tai kaavinta käyttäen (alustasta ja maalityypistä riippuen voidaan käyttää myös esim. kuumavesipainepesua tai vesihiekka-pesua.) Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään homeenpoistoliuksella käyttöohjeen mukaisesti. Paikkaa syvät kolot ja halkeamat sopivilla korjauslaasteilla. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Levitä Vahva Sokkelimaali siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1–2 kertaa.
Hoito-ohjeet	Likaantuneita betonipintoja voidaan varovasti pestä kevyellä painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua maalaamisesta. Mikäli pinnoilla on home- tai leväkasvustoa, ne voidaan pestä soveltuvalla homeenpoistoaineella. Homeenpoisto-käsittelyn jälkeen pinta saattaa vaatia uuden maalauskäsittelyn.
Huoltomaalaus	Sokkelimaalilla käsitellyt pinnat tulee huoltomaalata uudelleen sokkelimaalilla.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.
Tuoteturvallisuus	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1) ja 3-Jodi-2-propynylibutylikarbamaatti (IPBC), Terbutryyni sekä 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni (OIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/c): 40 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 40 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.