

**WOOD PRIMER**

1.6.2015

<b>Tuotetyyppi</b>	Vesiohenteinen alkydipohjainen pohjamaali. Antaa puutavaralle hyvän suojan ennen pintamaalausta, joka on hyvä suorittaa mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä.
<b>Maalaustuoteryhmä</b>	231 Puupintojen vesiohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13
<b>Käyttökohteet</b>	Maali on tarkoitettu ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien pohjamaalaukseen. Wood Primer voidaan pintamaalata joko dispersio- tai öljymaalilla. Sopii myös teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin ulkomaaleilla käsiteltyjen puupintojen maalaukseen ennen pintamaalausta.
<b>Riittoisuus</b>	7-9 m <sup>2</sup> /l
<b>Kiiltoryhmä</b>	Täysimmeä, 6 (RT-luokitus)
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 33 tilavuus- %
<b>Tiheys</b>	n. 1,3 kg/l
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Levitysmenetelmät</b>	Maalaukone, ruisku tai sivellin. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018"- 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm. Ohenninmäärä ruiskutuksessa 0 - 10 til. %
<b>Kuivumisaika</b>	Käsittelykuiva n. 1 t Päällemaalattavissa n. 24 t (+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)
<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %. Maalaustyön ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen perusmaali voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään ulkomaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.
<b>Varastointi</b>	Suojeltava pakkaselta
<b>Pakkauskoot</b>	2,7, 9 ja 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

## KÄYTTÖOHJEET

<b>Esikäsitely</b>	Sekoita maali huolellisesti. <b>Maalamaton pinta:</b> Puhdista pinnat mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksestä. Käsittele pohjusteella. Maalaa metallipinnat ruosteenestopohjamaalilla. Poista oksankohdista irtoava pihka ja käsittele ne oksalakalla. Pohjamaalaa kertaalleen. <b>Aikaisemmin maalattu pinta:</b> Irtonainen vanha maali poistetaan teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Maalattava pinta puhdistetaan huolellisesti. Likaiset ja homeiset pinnat puhdistetaan homeenpoistoliuoksella. Käsittele puupuhtaat pinnat pohjusteella sekä pohjamaalaa kertaalleen.
<b>Maalaus</b>	Sekoita maali huolellisesti ja ohenna tarvittaessa vedellä, max 10 %. Maalauksikäsitely antaa puutavaralle hyvän suojan ennen pintamaalausta, joka on hyvä suorittaa mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. <i>Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1).</i> Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. <i>Vältettävä päästämistä ympäristöön.</i> Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen.
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/g): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max. 30 g/l VOC
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.