

<b>Tuotetyyppi</b>	Liutinoehenteinen alkydimaali puu- ja metallipinnoille sisä- ja ulkokäyttöön.
<b>Maalaustarvikeryhmä 2012</b>	332 Irtokalusteiden liuteohenteiset maalit RL 03...05
<b>Käyttökohteet</b>	Uusille ja aiemmin maalatuille puu- ja metallipinnoille. Tyypillisiä kohteita ovat ovet, ikkunan karmit ja huonekalut.
<b>Riittoisuus</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Kiiltoryhmä</b>	1 täyskiiltävä ja 4 puolihimmeä
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 55 %
<b>Tiheys</b>	n. 1,3 kg/l, SFS 3635
<b>Ohenne</b>	Mineraalitärpähti
<b>Levitysmenetelmät</b>	Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Ruiskumaalauksessa ohenna maalia 5-10 %.
<b>Kuivumisaika</b>	Pölykuiva n. 4 h Seuraava käsittely n. 24 h (+23 °C , ilman suht.kosteus RH 50 %)
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.
<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
<b>Pesunkestävyys</b>	Tavallisilla pesuaineilla erittäin hyvä.
<b>Liutinkestävyys</b>	Kestää mineraalitärpähtiä.
<b>Öljyjen ja rasvojen kestävyys</b>	Kestää eläin- ja kasvirasvoja sekä voiteluöljyjä ja -rasvoja.
<b>Kulutuksenkestävyys</b>	Hyvä
<b>Varastointi</b>	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 l, 2,7 l ja 9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

**KÄYTTÖOHJEET**

<b>Esikäsittele</b>	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
<b>Maalamaton pinta</b>	Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvoista. Tasoita epätasaisuudet sopivalla tasoitteella. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly. Pohjamaalaa pinnat Tartuntapohjamaalilla ja pintamaalaa 1-2 kertaa Lakkamaalilla.
<b>Aikaisemmin maalattu pinta</b>	Poista irtoava ja huonosti kiinni oleva maali. Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvoista. Tasoita epätasaisuudet sopivalla tasoitteella. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Tartuntapohjamaalilla ja pintamaalaa 1-2 kertaa Lakkamaalilla.
<b>Maalaus</b>	Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Levitä maali 1-2 kertaa telalla, ruiskulla tai siveltimeillä. Ohenna tuotetta ruiskutettaessa mineraalitärpätillä.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Mineraalitärpätti
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua Sisältää 2-Butanionioksiimi, koboltti-bis(2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i):500g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 500 g/l VOC
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.