


**FLOOR LATTIAMAALI**

24.2.22

<b>Tuotetyppi</b>	Liutinohenteinen uretaanialkydimaali. Maali muodostaa kulutusta kestävä pinnan, joka kestää kemiallista ja lievää mekaanista rasitusta.	
<b>Maalautuoteryhmä 2012</b>	655 Lattioiden 1-komponenttiset liuteohenteiset pintamaalit RL 03	
<b>Käyttökohteet</b>	Betoni- ja puupintojen maalaukseen sisällä. Myös ulkona suojaisassa paikassa. Asuin-, liike- ja varastotilojen lattiat, portaat, kellarit, pesu- ja kylpyhuoneet, saunat, autotallit, tallit ja navetat.	
<b>Riittoisuus</b>	6–12 m <sup>2</sup> /l	
<b>Kiiltoryhmä</b>	Kiiltävä, 2 (RT-luokitus).	
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 53 tilavuus%	
<b>Tiheys</b>	n. 1,1 kg/l	
<b>Ohenne</b>	Mineraalitärpätti	
<b>Levitysmenetelmät</b>	Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla.	
<b>Kuivumisaika</b>	Pölykuiva n. 1–2 h. Seuraava käsittely 24 tuntia Kovaan rasitukseen joutuissa tiloissa käyttöönotto 1-2 viikon kuluttua. (+20 °C ilman suht. kosteus RH 50 %)	
<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli + 5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.	
<b>Sävytys</b>	Valkoinen A-pohja. A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan yleisten lattiamaalivärikarttojen mukaan.	
<b>Varastointi</b>	Viileä ja kuiva tila. Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.	
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 l, 2,7 l ja 9 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

## KÄYTTÖOHJEET

### Uudet pinnat

Teräshierretyn betonin pinnalta poistetaan tiivis betonilimakerros pintahionnalla tai peittauksella. Suositeltavin keino betoniliman poistoon pintahionta. Jos hiontaa ei voida suorittaa, tehdään peittäus (1 osa suolahappoa, 4 osaa vettä). Peittauksen jälkeen pinnat on huuhdeltava vedellä ja annettava kuivua ennen maalausta.

### Vanhat aikaisemmin maalatut betonipinnat

Kaikki irtonainen maali tai muut epäpuhtaudet poistetaan mekaanisesti tai käytetään hiekkapuhdistusta, öljyt ja rasvat tulee poistaa huolellisesti käyttäen tarkoitukseen sopivaa pesuainetta. Pesun jälkeen on pinnat huuhdeltava huolellisesti ja annettava kuivua ennen maalausta.

### Maalaus

Suorita pohjamaalaus 15–20 % ohennetulla Floor Lattiamaalilla, jotta maali imeytyisi mahdollisimman hyvin alustaansa. Pintamaalaus suoritetaan ohentamattomalla Floor Lattiamaalilla.

### Työvälineiden pesu

Mineraalitärpätti

### Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestäväyensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen.

### Tuoteturvallisuus

Varoitus. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Syttyvä neste ja höyry. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Sisältää C18-rasvahapot, Insatd., Dimeerit, reaktiotuotteet N, N-dimetyyli-1,3-propaanidiamiini ja 1,3-propaanidiamiini. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinoilta, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Käytä suojakäsineitä/kasvonsuojainta/suojavaatetusta/hengityssuojain/suojakenkiä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen ABC Jauhesammutinta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

### VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i): 500g/l (2010)  
Tämä tuote sisältää max 500 g/l VOC

### Kuljetus

Kuljetuksen vaaraluokka	3
Pakkausryhmä	III
YK-numero	1263

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.