

AQUAMASTER 40 KALUSTEMAALI

4.5.2023

Tuotetyyppi

Himmeä kalustemaali erilaisille puu- ja metallipinnoille sisätiloissa. Erinomaiset peitto-ominaisuudet ja tasoittumiskyky. Ei kellastu, kuivuu nopeasti. Soveltuu myös lasten lelujen ja huonekalujen maalaamiseen (lelujen turvallisuusstandardi EN 71-3).



Maalaustuoteryhmä 2012

321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04

Käyttökohteet

Puu-, puukuitulevy-, lastulevy- ja metallipinnoille sisätiloissa. Huonekalut, ovet, listat, ikkunanpuitteet, lämpöpatterit ym. Soveltuu sekä korjaus- että uudismaalaukseen, myös aikaisemmin alkydimaleilla maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen. Hyvät peitto-ominaisuudet ja tasoittumiskyky.

Riittoisuus

5 – 10 m²/l

Kiiltoryhmä

4, puolikiiltävä

Kuiva-ainetilavuus

n. 40 %.

Tiheys

noin 1,2 kg/l, SFS 3635

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus siveltimellä, telalla tai ruiskulla

Kuivumisaika

Pintakuiva 1 h
Seuraava käsittely 6 h
(karmien maalauksessa ikkunoiden sulkeminen 1 vuorokausi)
(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus alle 80 %)

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt

Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.

Pesunkestävyys

Erinomainen

Lämmönkestävyys

80 °C, SFS 3757

Varastointi

Suojattava pakkaselta. Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Säilytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

**Pakkauskoot
KÄYTTÖOHJEET**

0,45 l, 0,9 l ja 2,7 l

Maalaamaton pinta

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Pohjamaalaa uudet puu- ja puukuitulevypinnat 5-10 % ohennetulla Aquamaster 40 Kalustemaalilla tai Eskaro Tartuntapohja Aqualla. Pohjamaalaa metallipinnat soveltuvalla pohjamaalilla, esim. Eskaro Ritari Ruosteenestopohjamaalilla. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Levitä pintamaali sivelimellä, telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suurille pinnoille maali kannattaa levittää ensin telalla ja tasoittaa sen jälkeen sivelimellä.

Aikaisemmin maalattu pinta

Pese aikaisemmin maalatut tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella, huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista heikosti kiinni oleva maali kaavinraudalla. Hio kovat ja kiiltävät maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapöly. Tasoita mahdolliset kolot ja syvennykset soveltuvalla kalustekitillä. Hio tasoitetut kohdat ja puhdista hiontapöly. Puhdista hiontapöly ja pohjamaalaa tarvittaessa 5-10 % ohennetulla Aquamaster 40 Kalustemaalilla tai Eskaro Tartuntapohja Aqualla. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Levitä pintamaali sivelimellä, telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suurille pinnoille maali kannattaa levittää ensin telalla ja tasoittaa sen jälkeen sivelimellä.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.

Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 – 10) pesuaineella. Maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen. Kahvin, teen jne. jättämät värilliset tahrat tulee pyyhkiä tuoreeltaan.

Huoltokäsittely

Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.

Tuoteturvallisuus

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH211: Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.