

KANTRI ULKOMAALI, PUOLIHIMMEÄ

5.5.2023

Tuotetyppi Vesiohenteinen huippuluokan talomaali uusille, teollisesti pohjamaalatuille sekä aikaisemmin maalatuille puupinnoille. Hyvä peittokyky, ei kellastu. Erittäin kestävä. Suojaa puuta vesirasitukselta läpäisten kuitenkin vesihöyryä.



Maalaustuoteryhmä 2012 461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit

Käyttökohteet Uusien, teollisesti pohjamaalattujen sekä aikaisemmin käsiteltyjen puupintojen ulkomaalaukseen, esim. lautaverhoillut ulkoseinät, aidat ja vuorilaudat.



Riittoisuus Höylätyt ja aiemmin maalatut pinnat: n. 7-9 m²/l.
Sahatut pinnat: n. 4-6 m²/l.



TESTIMENESTYJÄ
TM Rakennusmaailma 06/2017

Kiiltoryhmä Puolihihmeä, 4 (RT-luokitus)

Kuiva-ainetilavuus n. 42 %

Tiheys 1,20 – 1,30 kg/l, SFS 3635

Ohenne Vesi

Levitysmenetelmät Sively tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutuksessa suositellaan 0,018"- 0,023"suutinta. Ohennus tarvittaessa, max. 10 til. %.

Kuivumisaika Kosketuskuiva: n. 1 h
Seuraava käsittely: n. 2-4 h
(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.

Sävytys Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja sävytettävä ennen käyttöä. A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään yleisimpien ulkomaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Varastointi Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.

Pakkauskoot 0,9, 2,7, 9 ja 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJE:	Sekoita maali huolellisesti, ohenna tarvittaessa vedellä.
Uudet pinnat:	Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla mahdollisimman pian rakentamisen jälkeen. Poista oksankohdista irtoava pihka. Levitä Eskaro Kantri Ulkomaali siveltimellä tai ruiskulla 2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti. Pohjamaalina voidaan käyttää myös Eskaro Wood Primer ulkopohjamaalia, tällöin pintamaalaus Eskaro Kantri Ulkomaalilla 1–2 kertaa.
Teollisesti pohjamaalatut pinnat:	Puhdista puupinta mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Levitä Eskaro Kantri Ulkomaali siveltimellä tai ruiskulla 2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.
Aikaisemmin maalatut pinnat:	Puhdista maalattava pinta huolellisesti. Poista irtonainen vanha maali teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Pese homehtuneet/likaiset pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla. Levitä Eskaro Kantri Ulkomaali siveltimellä tai ruiskulla 1–2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.
Maalipinnan hoito-ohjeet	Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestäväytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Likaantunut pinta voidaan pestä aikaisintaan n. kuukauden kuluttua maalaamisesta Eskaro BioClean Maalarinpesulla käyttöohjeen mukaan. Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua. Eskaro Kantri Ulkomaali voidaan huoltomaalata vastaavatyypisillä vesiohenteisilla ulkomaaleilla, esim. Kantri-sarjan talomaaleilla tai Voima Peittosuojalla.
Tuoteturvallisuus:	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni, 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos, Butylikarbamaatin 3-jodi-2-propynyli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.