

PANEELILAKKA 20**17.5.2023**

Tuotetyyppi	Akrylaattidispersioon perustuva väritön, vesiohenteinen lakka. Soveltuu puupinnoille sisätiloissa. Sisältää UV-suoja-ainetta, joka vähentää puun kellastumista. Joustava ja halkeilematon lakkapinta.
Maalautuoteryhmä	511 Puupintaisten seinien ja kattojen vesiohenteiset lakat RL 01...02
Käyttökohteet	Tarkoitettu puupinnoille sisäkäyttöön. Paneeliseinät, puukatot, ovet ja muut vastaavat pinnat. Ei sovellu lattioiden lakkaamiseen. Sisältää UV-suoja-ainetta, joka vähentää puun kellastumista. Joustava ja halkeilematon.
Riittoisuus	8 - 10 m ² /l
Kiiltoryhmä	Puolihihmeä 4 (RT-luokitus)
Kuiva-ainepitoisuus	n. 25 %
Tiheys	1,05 kg, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,015"-0,018".
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 1/2 tuntia Seuraava käsittely n. 3–5 tuntia (+23 °C, ilman suht. kosteus RH 50 %)
Lakkausolosuhteet	Lakattavan pinnan on oltava kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja lakan lämpötilan oltava yli +8° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Kulutuskestävyys	Hyvä.
Pesunkestävyys	Hyvä. Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755.
Kemikaalien kestävyys	Kestää alifaattisia hiilivetyliuottimia kuten lakkabensiiniä ja tärpähtiä sekä alkoholiliuottimia esimerkiksi talousspriitä, ei kestä tinneriä eikä muita esteri- ja ketonipitoisia liuotinseoksia. Kestää eläin- ja kasvirasvoja sekä voiteluöljyjä.
Valonkestävyys	Hyvä, ei kellastu.
Lämmönkestävyys	80 C, SFS 3757

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

Varastointi	Suojattava pakkaselta.
Sävytys	Väritön lakka, joka voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää kuultavien sisävärikarttojen mukaisiin sävyihin. Sävytettyä tuotetta käytettäessä suositellaan aina koesivelyä värisävyn voimakkuuden ja puupintaan imeytymisen varmistamiseksi. Sävyyn vaikuttavat mm. pinnan imevyys ja mahdolliset aiemmat käsittelyt.
Pakkauskoost	0,9, 2,7 ja 9 l
KÄYTTÖOHJEET	
Esikäsittele	
Uusi puupinta	Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Hio tarvittaessa. Poista hiontapöly.
Aikaisemmin lakattu pinta	Hio vanha, ehjä lakkapinta himmeäksi. Poista hiontapöly. Jos vanha lakkapinta hilseilee, poistetaan hilseilevä lakka kaavinraudalla. Hiotaan pinta hiomapaperilla ja poistetaan hiontapöly.
Lakkaus	Sekoita Paneelilakka 20 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.
Huoltokäsittely	Jatkokäsittely voidaan suorittaa lateksimaaleilla, dispersioihin perustuvilla puunkäsittelyaineilla ja joustavilla lakka- sekä maalityypeillä.
Työvälineiden pesu	Pese työvälineet vedellä.
Tuoteturvallisuus	Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä suojakäsineitä. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/e): 130g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.