

RUSTHOLLI PETROLIÖLJYMAALI

16.5.2023

Tuotetyyppi

Puolikiiltävä, perinteinen pellavaöljypohjainen ulkomaali puupinnoille. Erityisen hyvän peittokykynsä ansiosta kertakäsittely ilman erillistä pohjustusta tai pohjamaalausta riittää. Muodostaa hengittävän maalikalvon. Erittäin kestävä. Huippuluokan homesuojaus Home Proof -teknologialla.

**Maalaustarvikeryhmä**

473 Puujulkisivujen liuteohenteiset petroliöljymaalit

Käyttökohteet

Lautaverhoillut ulkoseinät, vuorilaudat, ikkunanpuitteet, kaiteet, aidat. Rustholli Petroliöljymaali soveltuu sahattujen ja höylättyjen puupintojen maalaamiseen ulkona. Maali soveltuu uusille puupinnoille, teollisesti pohjamaalatuille sekä aikaisemmin öljymaalilla maalatuille pinnoille. Rustholli Petroliöljymaalilla voidaan maalata myös ohuiden lateksia sisältävien maalien ja puunsuoja-aineiden päälle.

Riittoisuus

Sahalaudalle	3-5 m ² /l
Hienosahatulle	4-5 m ² /l
Höylälaudalle	5-7 m ² /l

Kiiltoryhmä

Puolikiiltävä, 3 (RT-luokitus) Kiilto sammuu ajan myötä.

Kuiva-ainetilavuus

n. 80 %

Tiheys

n. 1,35 kg/l, SFS 3635, sävystä riippuen.

Ohenne

Valopetroli

Levitysmenetelmät

Sivellin tai maalausharja puupinnoille. Käytettäessä korkeapaineruiskua, suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. Ohennus ruiskutuksessa n. 10-15 til. %. Suutinkoko 0,018"- 0,023".

Kuivumisaika

Petroliöljymaalien kuivuminen perustuu pellavaöljyn hapettumiseen, joten ne kuivuvat verrattain hitaasti. Rustholli Petroliöljymaali on pintakuiva olosuhteista riippuen n. 2-5 vrk kuluessa. Mikäli huonokuntoinen alusta on pohjamaalattu ohennetulla Rustholli Petroliöljymaalilla, voidaan pintamaalaus suorittaa olosuhteista riippuen noin kahden viikon kuluttua pohjamaalauksesta.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %. Älä maalaa sateen uhatessa.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

Sävyty Valkoista A-pohjaa voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan sävyttää. Väritön C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä. Rustholli Petrolöljymaali on sävytettävissä yleisimpien ulkomaalivärikarttojen mukaisiin sävyihin. A-pohjan sävyt jäävät hieman alisävyiseksi johtuen maalin sisältämästä runsaasta valkoisesta pigmentistä. Koemaalusta pienellä määrällä maalia suositellaan aina.

Säänkesto Erittäin hyvä, kestää hyvin meri- ja teollisuusilmastossa.

Varastointi Viileässä hyvin ilmastoidussa varastossa.

Pakkausko 0,9 l, 2,7 l ja 9 l

KÄYTTÖOHJEET

Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti ja kaikki irtonainen vanha maali on poistettava käyttämällä teräsharjaa, kaavinta tai hiontaa. Mahdollinen home poistetaan soveltuvalla homeenpoistoaineella. Varsinainen maalaus suoritetaan kertaalleen runsaalla kerroksella Rustholli Petrolöljymaalilla.

Mikäli alusta on huonokuntoinen, voidaan se pohjamaalata 10–15 % valopetrolilla ohennetulla Rustholli Petrolöljymaalilla. Pintamaalaus voidaan suorittaa olosuhteista riippuen noin kahden viikon kuluttua pohjamaalauksesta.

Työskentely Sekoita Rustholli Petrolöljymaali hyvin. Käytä puupintojen käsittelyssä hyvää sivellintä tai maalausharjaa. Rustholli Petrolöljymaalilla voidaan maalata myös ohuiden lateksia sisältävien maalien ja puunsuoja-aineiden päälle. Vahvat lateksi- ja puunsuojakerrokset on aina poistettava ennen maalausta.

Työvälineiden pesu Työvälineet puhdistetaan käytön jälkeen mineraalitärpätillä tai valopetrolilla.

HUOM! Pellavaöljyn itsesytytysvaaran vuoksi käytetyt rievut ja trasselit on hävitettävä polttamalla tai kostutettava vedellä ennen hävittämistä.

Tuoteturvallisuus Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää maalikalvon säilyvyyttä parantavaa biosidivalmistetta: 3-jodi-2-propyynylibutylikarbamaatti (IPBC). Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

VOC EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 300g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max. 300 g/l VOC

Kuljetus

LUOKKA	9
PG	III
UN No	3082

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkeitusta tai -ohjetta.