

**SAFIRA 20****16.5.2023****Tuotetyyppi**

Vesiohenteinen, hyvin pesua ja hankausta kestävä erikoisakrylaattimaali myös kosteisiin tiloihin. Kestää kovaa rasitusta. Sisältää homeenestoinetta.

**Maalaustarvikeryhmä 2012**

315 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 05

**Käyttökohteet**

Vesiohenteinen akrylaattimaali seinä- ja kattopinnoille tiloissa, joissa pinnoilta vaaditaan normaalia suurempaa pesun- ja kulutuksenkestävyyttä. Soveltuu myös kosteisiin tiloihin. Maali sisältää homeenestoinetta. Sopii myös alkydimaalilla maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen. Erinomaisen kemikaalinkeston ja hyvän puhdistettavuutensa ansiosta soveltuu erityisesti kodin vaativimpiin tiloihin.

**Riittoisuus**

Tiiviillä alustalla noin 7 -10 m<sup>2</sup>/l  
Huokoisella alustalla noin 5-8 m<sup>2</sup>/l

**Kiiltoryhmä**

Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus)

**Kuiva-ainepitoisuus**

n. 40 %.

**Tiheys**

n. 1,3 kg/l, SFS 3635

**Ohenne**

Vesi

**Levitysmenetelmät**

Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla

**Kuivumisaika**

Kosketuskuiva: n. 0,5 h  
Seuraava käsittely: n. 1-2 h (+23°C, ilman suht. kosteus 50 %)

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

**Värisävyt**

A- ja C-pohja. Valkoista A-pohjaa voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan sävyttää. Väritön C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä. Sävytetään sisämaalivärikarttojen mukaisiin sävyihin sävytyspastoilla. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.

**Vesirasitus**

Kestää yli 5000 harjausta

**Märkähankauskestävyys**

SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998

**Kemikaalikestävyys**

Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkeitusta tai -ohjetta.

<b>Lämmön kestävyys</b>	85 °C, SFS 3757.
<b>Varastointi</b>	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
<b>KÄYTTÖOHJEET</b>	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
<b>Maalaamaton pinta:</b>	Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly ja pohjamaalaa Safira 3 pohjamaalilla. Anna kuivua ja suorita pintamaalaus Safira pintamaalilla 1-2 kertaan.
<b>Aikaisemmin maalattu pinta:</b>	Pese pinnat tarvittaessa soveltuvalle pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalle tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Safira 3 pohjamaalilla. Anna kuivua ja suorita pintamaalaus Safira pintamaalilla 1-2 kertaan.
<b>Maalaus</b>	Sekoita Safira pintamaali hyvin ennen käyttöä. Levitä maali telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.
<b>Hoito-ohjeet</b>	Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 – 10) pesuaineella. Maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen.
<b>Huoltokäsittely</b>	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisellä maalilla.
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011). Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 2-metyyliisotiatsol-3(2H)-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.