

16.5.2023

**VAHVA SOKKELIMAALI****Tuotetyyppi**

Täyshimmeä, alkalia hyvin kestävä vesiohenteinen akrylaattimaali. Hengittävä maalikalvo päästää rakennekosteuden ulos. Pitkäikäinen suoja sokkelille.

**Maalautuoteryhmä**

416 Dispersiomaalit RL 11...13

**Käyttökohteet**

Uudet ja aiemmin maalatut betonisokkelit sekä sementtivahvoilla laasteilla yltasoitetut betoni- ja harkkosokkelit. Betonielementtien maalaus suoritetaan ensimmäisen lämmityskauden jälkeen.

**Riittäisyys**

tasaisella pinnalla 8–10 m<sup>2</sup>/l.  
karkealla pinnalla 5–8 m<sup>2</sup>/l.

**Kiiltoryhmä**

Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus)

**Kuiva-ainepitoisuus**

n. 42 %

**Tiheys**

n. 1,4 kg, SFS 3635

**Ohenne**

Vesi, ruiskutuksessa 0–10 %.

**Levitysmenetelmät**

Telaus, sively tai ruiskutus.  
Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018"- 0,023".

**Kuivumisaika**

kosketuskuiva: n. 1 tuntia  
seuraava käsittely: n. 6–8 tuntia  
(+23°C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

**Säänkestävyys**

Hyvä kaupunki-, teollisuus- ja meriilmastossa.

**Sävytys**

Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja sävytettävä ennen käyttöä. A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään yleisimpien ulkomaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.

**Varastointi ja säilytys**

Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Sävytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

**Pakkauskoost**

0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

## KÄYTTÖOHJEET

- Esikäsittele:** Alustan tulee olla riittävän kuiva, kiinteä ja kova ennen käsittelyä. Käsittävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtaudet. Puhdista ja suojaa teräsrakenteet ruosteestomaalilla. Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.
- Maalaamaton pinta:** Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Esikäsitteilyn jälkeen pohjamaalaa pinnat n. 20 % vedellä ohennetulla Vahva Sokkelimaalilla. Levitä maali siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Pohjamaalin kuivuttua suorita pintamaalaus ohentamattomalla maalilla 1–2 kertaa.
- Aikaisemmin maalattu pinta:** Poista irtonainen vanha maali esim. teräsharjaa tai kaavinta käyttäen (alustasta ja maalityypistä riippuen voidaan käyttää myös esim. kuumavesipainepesua tai vesihiekka-pesua.) Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään homeenpoistoliuksella käyttöohjeen mukaisesti. Paikkaa syvät kolot ja halkeamat sopivilla korjauslaasteilla. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Levitä Vahva Sokkelimaali siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1–2 kertaa.
- Hoito-ohjeet** Likaantuneita betonipintoja voidaan varovasti pestä kevyellä painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua maalaamisesta. Mikäli pinnoilla on home- tai leväkasvustoa, ne voidaan pestä soveltuvalla homeenpoistoaineella. Homeenpoisto-käsittelyn jälkeen pinta saattaa vaatia uuden maalaus-käsittelyn.
- Huoltomaalaus** Sokkelimaalilla käsitellyt pinnat tulee huoltomaalata uudelleen sokkelimaalilla.
- Työvälineiden pesu** Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.
- Tuoteturvallisuus** Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011). Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni, 4,5-dikloori-2-oktyyli-2Hisotiatsol-3-oni, reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.
- VOC** EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/c): 40 g/l (2010)  
Tämä tuote sisältää max 40 g/l VOC
- Kuljetus** VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.