

WINDOORA ovi- ja ikkunamaali

16.5.2023

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen, alkydisideaineeseen perustuva puolikiiltävä ovi- ja ikkunamaali sisä- ja ulkokäyttöön. Muodostaa kestävästä maalikalvon. Erinomainen tartunta.	
Maalaustuoteryhmä 2012	466 Puupintojen vesiohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13	
Käyttökohteet	Uusien ja aikaisemmin maalattujen puisten ikkunanpuitteiden, ovien ja karmien maalaukseen sisällä ja ulkona. Soveltuu myös pohjamaalatuille metallipinnoille sisätiloissa.	
Riittoisuus	Teoreettinen riittoisuus n. 6–10 m ² /l. Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat mm. maalausmenetelmä ja olosuhteet, sekä maalattavan alustan ominaisuudet (mm. imevyys ja profiili).	
Kiiltoryhmä	3, Puolikiiltävä	
Kuiva-ainepitoisuus	n. 50 paino%.	
Tiheys	n. 1,3 kg/l	
Ohenne	Vesi	
Levitysmenetelmät	Maalaus siveltimellä tai telalla.	
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 2 h Seuraava käsittely aikaisintaan 6 h kuluttua Täysin kuiva n. 1–2 päivää (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 80 %)	
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puunkosteuden tulee olla alle 18 %. Alin maalauslämpötila on +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.	
Värisävyt	Valkoinen A-pohja, joka voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Väritön C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä.	
Varastointi	Säilytettävä 5-30 °C. Suojattava jäätymiseltä.	
Pakkauskoot	0,45 l, 0,9 l ja 2,7 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Maalaamaton pinta:	Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhdaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla. Poista oksankohdista irtoava pihka. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa vedellä (max. 5 %) ja maalaa 1–2 kertaa.
Aikaisemmin maalattu pinta:	Puhdista maalattava pinta huolellisesti. Poista irtomainen vanha maali teräsharjalla ja/tai kaavinta käyttäen. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly. Pese homehtuneet/likaiset pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhdaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa vedellä (max. 5 %) ja maalaa 1–2 kertaa.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.
Huoltokäsittely	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
Tuoteturvallisuus	Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, Koboltti-bis(2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.