

OIKEA PANEELIMAALI

8.5.2023

Tuotetyyppi

Vesiohenteinen, puolihihmeä hyvin peittävä paneelimaali seinä- ja kattopaneeleille. Erinomainen tartuntakyky myös aikaisemmin maalatuille ja lakatuille pinnoille. Ehkäisee oksakohtien läpilyöntiä. Helppo sivellä, ei valu tai roisku herkästi. Erinomainen peittokyky, tasoittuu vaivattomasti peittäen alustan pieniä epätasaisuuksia. Tummuneille ja oksaisille paneeleille suositellaan pohjamaaliksi Eskaro Luotto Tartuntapohja Aquaa.

**Maalautuoteryhmä**

311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01
314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04
319 Muut vesiohenteiset seinä- ja kattomaalit sisäkäyttöön

Käyttökohteet

Uusien ja aikaisemmin maalattujen sekä lakattujen seinä- ja kattopaneelien maalaukseen sisätiloissa. Soveltuu käytettäväksi myös kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneen paneelikatossa.

Riittoisuus6 – 8 m²/l**Kiiltoryhmä**

4, puolihihmeä

Kuiva-ainepitoisuus

n. 50 paino-%.

Tiheys

n. 1,3 kg/l

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus siveltimellä

Kuivumisaika

Pintakuiva	1-2 tuntia
Seuraava käsittely	4-5 tuntia
(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 80 %)	

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana on ilman lämpötilan oltava vähintään 10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt

Valkoinen A-pohja, joka voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan.

Varastointi

Säilytettävä 5-30 °C. Suojattava jäätymiseltä.

Pakkauskoost

2,7 l ja 9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteleminen	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
Maalaamaton pinta	Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Poista oksankohdista irtoava pihka. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Tummuneille ja oksaisille paneeleille suositellaan pohjamaaliksi Eskaro Luotto Tartuntapohja Aquaa.
Aikaisemmin maalattu pinta	Irtonainen vanha maali poistetaan teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Likaiset pinnat puhdistetaan soveltuvalla puhdistusaineella, huuhdellaan ja annetaan kuivua. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Erityisen vaativissa kohteissa, sekä tummuneita ja oksaisia paneeleja maalattaessa suositellaan pohjamaaliksi Eskaro Luotto Tartuntapohja Aquaa.
Maalaus	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa vedellä (ei enempää kuin 5 %). Maalaa Oikea Paneelimaalilla 1-2 kertaa.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.
Huoltokäsittely	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
Tuoteturvallisuus	Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.